

بهسازی خاک‌های آبرفتی با استفاده از روش تزریق سیمان

مقاله علمی - پژوهشی

واحد قیاسی^{*}، استادیار، گروه مهندسی عمران، دانشکده عمران و معماری، دانشگاه ملایر، ایران
ستار اسکندری، دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده عمران و معماری، دانشگاه ملایر، ایران

v. ghiasi@malayeru.ac

دریافت: ۱۴۰۲/۱۰/۲۵ - پذیرش: ۱۴۰۲/۰۴/۱۰

صفحه ۲۳۲-۲۰۹

چکیده

بهسازی خاک به روش تزریق دوغاب سیمان یکی از روش‌های اصلاح خواص محل اجرای پروژه‌های عمرانی یا سازه‌های موجود است. برای بهبود چین شرایطی، تعدادی از تکنیک‌های ثبیت برای استفاده در دسترس هستند. از جمله راه‌های ثبیت خاک تراکم، تحکیم، ثبیت مکانیکی و تزریق سیمان به خاک است. تزریق، اغلب با پر کردن حفره‌ها و شکستگی‌های درون زمین توسعه دوغاب یا ملات سیمانی انجام می‌شود. با وجود اصول تقریباً مشابه، روش‌های تزریق دارای تجهیزات و فرآیندهای اجرایی متفاوت هستند. هر یک از این روش‌ها از ویژگی‌های و مزیت‌های مختص به خود بهره می‌برند به دلیل ظرفیت باربری نامطلوب، انقباض، متورم شدن، نشست و دوام می‌توان از یکی روش‌های مذکور استفاده شود. در این پژوهش مروری بر روش‌های بهسازی خاک‌های آبرفتی با استفاده از روش تزریق سیمان پرداخته شده است. پس از بررسی نتایج حاصل از این پژوهش می‌توان دریافت سه فاکتور اصلی درصد سیمان، مدت زمان گیرش (سن نمونه) و درصد خاک‌های درشت‌دانه نقش بسیار مؤثر و کنترل‌کننده در مقاومت نمونه‌های خاک - سیمان داشته است. اما تأثیر سه عامل مذکور در افزایش مقاومتی یکسان نیست نتایج حاصل از چین آزمایش‌ها می‌تواند پایه‌ای برای کنترل کیفی تزریق‌های سیمانی در محیط‌های مختلف، بهویژه در رسوبات آبرفتی درشت‌دانه و نیز سنتک‌های درزه دار و خردشده مورداً استفاده قرار گیرد. مقاومت رسوبات آبرفتی درشت‌دانه با پتانسیل ریزش را می‌توان در زمان حفر تونل و یا پس از آن، با افزودن حداقل مقدار درصد سیمان تزریقی به مقاومت مطلوب و یا به مقاومت طراحی رساند که از نظر توجیه فنی و اقتصادی پروژه‌های تزریق حائز اهمیت است.

واژه‌های کلیدی: بهسازی خاک، خاک آبرفتی، تزریق، دوغاب سیمان

۱- مقدمه

در خاک اطراف تونل و میزان تزریق بهینه هنوز به وضوح درک نشده است. (Ghiasi and Farzan, 2019, Ghiasi and Kushki, 2020, Ghiasi *et al*, 2021, Rahimpour *et al*, 2023,Jafarzadeh Marandi *et al*, 2023) همکاران، ۲۰۰۶ بهسازی خاک یا به طور دقیق‌تر بهسازی زمین فرآیندی است که به منظور اصلاح خواص خاک و سنگ در پروژه‌های عمرانی انجام می‌شود. طی این فرآیند، پارامترهای ژئومکانیکی زمین نظیر ظرفیت باربری، نفوذپذیری، تراکم پذیری و دیگر پارامترهای مؤثر بر عملکرد سازه در طول عمر سرویس دهی

پیشرفت‌های تکنولوژیکی اخیر به روش‌های موفقی برای ثبیت اشار ناپایدار منجر شده است. این کار با حذف آب از حفاری‌ها با استفاده از دوغاب گل در اطراف لوله‌ها انجام می‌شود. در طی فرآیندهای هل دادن، دوغاب گل به صورت و به ناحیه بیش از حد برش که بین لوله بتی و خاک است، تزریق می‌شود. پس از اینکه دوغاب فضاهای خالی خاک را پر کرد، در اثر فشار دوغاب، خاک ثبیت می‌شود. پس از پایان فرآیند راندن و هل دادن، تزریق دوغاب شیمیایی به خاک اطراف انجام می‌شود تا پایداری دائمی خاک اطراف تونل حفظ شود. با این حال، رفتار مواد تزریق شیمیایی

متصل می‌کنند و تقویت می‌کنند، این فرآیند را می‌توان تقریباً برای هر مشکل مهندسی که تزریق مقرون به صرفه‌ترین راه حل ارائه می‌دهد، اعمال کرد. انتخاب سیالات تزریق در هر مورد خاص به ویژگی‌های اساسی آن‌ها بستگی دارد که در زیر ذکر شده است. (اسکی و گلاسب، ۱۹۶۲ و حائزی و همکاران، ۱۳۸۱ و ۱۳۸۳)

پایداری

دوغاب باید در فرآیند اختلاط و تزریق پایدار بماند، یعنی اگر سوسپانسیون است نباید رسوب زودرس داشته باشد و اگر مایع است، گیرش زودرس نداشته باشد.

اندازه ذرات

در یک سوسپانسیون، اندازه ذرات حد پایین تری را برای اندازه دانه خاک تعیین می‌کند که بتواند به آن نفوذ کند.

ویسکوزیته

ویسکوزیته اندازه‌گیری درجه نفوذ گروت در خاک‌های مشابه است. سایر خواص جریان (ضمیمه U) و زمان ژل شدن، حداقلر مقدار شاعع تزریق را تعیین می‌کند.

استحکام

این استحکام در هنگام گیرش است (مقاومت ژل) که اهمیت آن به تقویت یا آب‌بندی خاک بستگی دارد. در هر صورت باید آن قدر بالا باشد که در برابر هرگونه تمایل به خرش مقاومت کند.

ماندگاری

دوغاب پس از گیرش باید در برابر حمله شیمیایی و فرسایش آب‌های زیرزمینی مقاومت کند.

انواع دوغاب برای درمان رسوبات آبرفتی

مواد زیر انواع اصلی دوغ آب‌های موردادستفاده در حال حاضر برای درمان رسوبات آبرفتی است.

دوغ آب‌های رسی-سیمانی

از این نوع در درمان آبرفت‌های درشت استفاده می‌شود. آن‌ها با افزودن سیمان پرتلند به دوغاب رسی ساخته می‌شوند که نسبت

آن، با توجه به الزامات پروژه افزایش یا کاهش می‌یابند. روش‌های بهسازی خاک در مقایسه با گرینه‌های دیگری مانند جایگزینی خاک ضعیف (عملیات خاکی) و طراحی مجدد براساس شرایط موجود از انعطاف‌پذیری بالاتر و هزینه پایین‌تری بهره می‌برند. به طورکلی، قدیمی‌ترین و متداول‌ترین کاربرد این روش‌ها در بهبود مشخصات خاک موردادستفاده برای فوندانسیون سازه‌ها، بستر راه و مصالح ساختمانی است. در این پژوهش ضمن بیان تکنیک کلی تزریق، مراحل و شرایط کامل یک پروژه تزریق را از ابتدای مرحله عمل بازگو کرده، بعلاوه سعی خواهد شد تا امکانات و فن‌های تزریق در رسوبات آبرفتی را که در مقایسه با تزریق در سنگ که یک تکنیک بهسازی شناخته شده‌ای است شرح داده شود که در دو دهه اخیر به طور چشمگیری توسعه یافته و به جرئت می‌توان گفت که تزریق می‌تواند به عنوان تنها راه حل مناسب و اصولی برای Ghiasi and Najafī, 2022, Ghiasi et al., 2023, Ghiasi and Mostafaefar, 2023, Ghiasi and Molaei, 2023, Ghiasi and Nazhdghorbani, 2022, هوانگ و نگ، ۲۰۱۵؛ بهارالدین و همکاران، ۲۰۱۳

در بسیاری از کشورها، مناطق وسیعی از سطح زمین توسط خاک‌های نرم (مانند آبرفت و پیت) پوشیده شده است. به دلیل ظرفیت باربری نامطلوب، انقباض، متورم شدن، نشست و دوام، این موارد می‌توانند مشکل ساز شوند. برای بهبود چنین شرایطی، تعدادی از تکنیک‌های ثبتیت برای استفاده در دسترس هستند، از جمله تراکم، تحکیم، ثبتیت مکانیکی و تزریق سیمان به خاک است. در این پژوهش نظر بر آن است تا به بررسی موروی پیرامون مطالعات و روش‌های بهسازی خاک‌های آبرفتی با استفاده از رسوب تزریق سیمان پرداخته شود.

۲- پیشینه تحقیق

در این بخش به مروی و بررسی پژوهش‌های صورت گرفته در زمینه بهسازی خاک‌های آبرفتی با استفاده از روش تزریق سیمان پرداخته شده است.

مقدمه‌ای بر تزریق آبرفتی

از آنجایی که در حال حاضر دوغاب‌هایی در دسترس هستند که آبرفت‌هایی با ساختار متفاوت و در طیف وسیعی از دانه‌ها را

در استحکام خاک تیمار شده استفاده می‌شوند. در سال‌های اخیر تحقیقات زیادی روی گروه اول انجام شده است تا مخلوط‌هایی را پیدا کنند که زمان گیرش را می‌توان کنترل کرد. همه آن‌ها مبتنی هستند. روی مخلوط‌های سیلیکات سدیم با معرف‌هایی مانند دوغاب آهک، بی‌کربنات سودا، سولفات مس و نمک‌های مختلف آلومینیوم. استحکام ژل کم است و افزایش محسوسی در استحکام زمین ایجاد نمی‌کند. اخیراً دوغ آب‌های سیلیکات ساخته شده‌اند که استحکام مواد تیمار شده را به شدت افزایش می‌دهند، به عنوان مثال، دوغاب مبتنی بر سیلیکات سدیم مخلوط شده با سیستمی از استرهای آلی که تکامل کنترل شده‌ای از یون‌های واکنش‌پذیر را به وجود می‌آورد. این در زمان مناسب منجر به رسوب ژل سیلیکا می‌شود. استحکام زمین به این روش به غلظت سیلیکات سدیم در دوغاب و استحکام حدود ۲۰ کیلوگرم بر مترمربع بستگی دارد. سانتی‌متر می‌توان به دست آورد. (Ghiasi and Dashtifamili, 2023)

گروت‌های مبتنی بر پلیمرهای آلی
این نوع دوغاب‌ها شامل گروهی از مواد است که تک مولکول‌های آن‌ها، عموماً تحت تأثیر یک کاتالیزور، با هم متعدد می‌شوند و مولکول‌های بزرگ‌تری را تشکیل می‌دهند که ممکن است اثر تبدیل یک ماده اولیه مایع به جامد را داشته باشد. این ویژگی نشان می‌دهد که پلیمرها ممکن است به عنوان دوغاب مورداستفاده قرار گیرند و درواقع چندین مورد در حال حاضر هستند. نمونه‌هایی از گروت‌های پلیمری آلی عبارت‌اند از: - ترکیبات غیراشبع، مانند آکریلات‌ها و مشتقان آن‌ها. فنل، رزورسینول و اوره، در محلول آبی. این مواد امولسیون پلی استرها و اپوکسیدها هستند که با تزریق تجزیه می‌شوند. درنهایت، آژینات، پلیمر طبیعی، می‌تواند به عنوان دوغاب استفاده شود. برخی از این مواد دارای ویسکوزیتی نزدیک به آب هستند و درنتیجه می‌توانند به خاک‌های ریزدانه نفوذ کنند. مشاهده خواهد شد که با چنین طیف وسیعی از مواد که ازنظر هزینه و مناسب بودن برای انواع مختلف خاک بسیار متفاوت است، یک آزمایشگاه بخش اساسی هر سازمانی است که با گروتیوگ مرتبط است، زیرا هر پروژه بزرگ مشکلات خاص خود را ایجاد می‌کند. (Ghiasi et al., 2022)

سیمان به آب معمولاً ۴۰ است. چنین مخلوط‌هایی دارای قدرت گیرش حدود ۲۵ کیلوگرم بر مربع هستند. سانتی‌متر و خواص آن‌ها، در یک محدوده نسبتاً گسترده، مستقل از نسبت خاک رس در مخلوط است. مقدار خاک رس اضافه شده به کیفیت آن، یعنی به اندازه ذرات و حد مایع آن بستگی دارد. درجه‌ای ای که از خاک رس محلی با کیفیت پایین استفاده می‌شود، ممکن است با افزودن بنتونیت، سیلیکات سدیم یا دیگر معرف‌ها، آن را بهبود بخشد. چنین دوغاب در هنگام تزریق پایدار است، زیرا ذرات سیمان با وجود خاک رس از ته‌نشین شدن آن‌ها جلوگیری می‌کند تا زمانی که پدیده ته‌نشینی رخ دهد، درحالی که البته، بسیاری از آب موجود توسط هیدراته شدن جذب می‌شود. (Mayer, 1958)

دوغ آب‌های خاک رس ثبت‌شده

در تهیه این دوغاب‌ها از مواد افزودنی برای بررسی لخته سازی و تقویت استحکام ژل استفاده می‌شود. همه رس‌ها را می‌توان با چنین عملیاتی بهبود بخشد و ظرفیت آن‌ها برای نفوذ به خاک همیشه بیشتر از مخلوط رس و سیمان است. بنتونیت‌های با عیار بالا ممکن است در تزریق ماسه درشت تا متوسط استفاده شوند؛ اما از آنجایی که استحکام ژل آن‌ها برای افزایش قابل ملاحظه استحکام خاک کافی نیست، معمولاً فقط برای آب بندی و کاهش نفوذ‌پذیری استفاده می‌شود. (Tavaghi and Ghiasi, 2022)

(Mayer, 1958)

دوغاب قیری

دوغاب قیری دو نوع هستند. اولی شامل دوغاب قیر است که بین ۱۰۰ تا ۱۵۰ درجه سانتی گراد گرم شده است. استفاده از چنین دوغاب بسیار دشوار است و ممکن است شامل پیش‌گرم کردن خاک مورد درمان باشد. روش دوم استفاده از دوغاب امولسیون قیر است. تجزیه امولسیون در خاک را می‌توان با افزودن یک استر آلی یا با استفاده از یک رزین مصنوعی به دست آورد. (Jamshidi et al., 2022)


گروت بر پایه سیلیکات سدیم

تنوع زیادی از این نوع دوغاب‌ها وجود دارد، برخی عمدتاً برای آب بندی خاک‌های شنی و برخی دیگر برای افزایش قابل توجهی

از مخلوط‌هایی از سیمان مقاوم در برابر سولفات و خاک رس با خاک رس تثبیت شده یا با سیلیکاژل تشکیل شده بودند. تزریق از طریق لوله‌های رانده انجام می‌شود، طول سینکته اغلب به ندرت بیش از چند متر بود. کارهای مشابه اغلب در ارتباط با تونل‌های شهری پاریس انجام می‌شود و کار در شب و زمانی که قطارها در حال حرکت نیستند انجام می‌شود.

عملکرد تزریق ملات و دوغاب شیمیایی به خاک اطراف با استفاده از روش لوله جک دوغابی

پی‌پ جکینگ تکنیکی برای نصب خطوط لوله زیرزمینی از طریق سوراخ ایجاد شده توسط یک ماشین درایو نوع سپر است که به صورت هیدرولیکی از یک گودال شروع استفاده می‌شود. این فناوری بیش از ۵۰ سال پیش در ایالات متحده توسعه یافت. از آن زمان، مزایای این روش توسط تمام جهان شناخته شده است. فناوری Pipejacking (شکل) در کاربردهای مختلفی مانند خطوط لوله نفت و گاز، نصب کابل برق و مخابرات استفاده شده است. (شیمادا و همکاران، ۲۰۰۶)



شکل ۱. طرح سیستم لوله جک دوغاب (شیمادا و همکاران، ۲۰۰۶)

هدف از تزریق دوغاب شیمیایی حفظ پایداری دائمی خاک اطراف است. با این حال، رفتار مواد تزریق شیمیایی در خاک اطراف تونل و میزان تزریق بهینه به وضوح درک نشده است. از این منظر،

and Sharififar, 2023, Ghiasi and Zakavi, 2023, اسکی و گلاسب، ۱۹۶۲)

استفاده از تزریق آبرفتی در تونل

کاربرد تزریق آبرفتی احتمالاً با ارزش‌ترین کمک به عمل تونل زمین نرم و اخترع سپر Greathead است. علاوه بر حمایت از زمین، اتلاف هوای فشرده را تا حد زیادی کاهش می‌دهد، خطر ضربه را به حداقل می‌رساند و جایگزین پاکت‌های رسی می‌شود که اگرچه مؤثر است، اما به استخراج کنندگان بسیار ماهر نیاز دارد که یافتن آن‌ها دشوار است. در بریتانیای کبیر، فرآیندهای Guttman و Joosten در ۲۵ سال گذشته در ساخت راه‌آهن‌های زیرزمینی به‌طور منظم مورد استفاده قرار گرفته‌اند، اما در حال حاضر تزریق یک سیال در این زمینه معرفی شده است و در هر سه خودروی بزرگ استفاده شده است. تونل‌هایی که از زمان جنگ در حال ساخت هستند، این‌ها تونل دارتوفور-پرفلیت در زیر رودخانه تیمز، تونل کلاید در غرب گلاسکو و تونل جدید بلک وال نیز در زیر رودخانه تیمز هستند. (کل، ۱۹۵۷؛ انون، ۱۹۵۷؛ اسکی و گلاسب ۱۹۶۲)


تعمیرات سازه‌های زیرسطحی

پی‌های بتی و بنایی روی خاک‌های آبرفتی ممکن است در معرض حمله سولفات‌های موجود در آب‌های زیرزمینی قرار گرفته و به شدت آسیب بینند. در موارد دیگر، جریان آب زیرزمینی ممکن است ماسه ریز را از بین برد و درنتیجه حفره‌هایی ایجاد کند که یک سازه را به خطر می‌اندازد. این اتفاق در برخی از تونل‌های متروپولیتن راه‌آهن زیرزمینی پاریس رخداده است. برای مثال، در پای تپه مونمارتر که بین سال‌های ۱۹۲۵ و ۱۹۳۰ ساخته شد، بین ایستگاه‌های استراسبورگ سنت دنیس و سنت مارتین، تونل‌ها در شن‌های شنی دره سن ساخته شده‌اند که با آب حاوی سولفات‌کلسیم در محلول اشباع شده است. از بسترها گچ زیر پی به دست آمده است. در زیر تونل‌ها، درست بالای یک بستر نفوذناپذیر، بستری از ماسه نسبتاً ریز وجود دارد که در طول زمان بخشی از آن شسته شده است. کارهای اصلاحی، علاوه بر تعییر سنگ‌تراشی، شامل تزریق برای پر کردن و تحکیم زمین اطراف تونل بود. دوغ آب‌های مورد استفاده مطابق با طبیعت زمین بودند و


شیمیابی و ویژگی های خاک / منطقه دو غاب شده نیز مهم است.
(شیمادا و همکاران، ۲۰۰۶)

این مقاله عملکرد و رفتار ملات و مواد تزریق شیمیابی در خاک اطراف و ناحیه برش اطراف لوله ها را در روش جککشی لوله دوغابی با استفاده از آنالیز تراوش دو بعدی اویلرین-لاگرانژ و آنالیز مورد تجزیه و تحلیل قرار داد. در بخش اول، تحقیقات مشکلات سیستم تزریق ملات فعلی، کارایی سیستم تزریق ملات بهبود یافته و هر موضوعی را نشان می دهد.

این مقاله عملکرد مواد تزریق شیمیابی را هنگامی که به خاک اطراف تونل تزریق می شود، با استفاده از تجزیه و تحلیل تراوش اویلری-لاگرانژی دو بعدی (شکل) موردنظر قرار می دهد. علاوه بر این، اثربخشی تزریق دو غاب شیمیابی با استفاده از روش اجزای محدود غیر خطی ارزیابی شد. این بررسی نشان می دهد که چه زمانی محدوده ناحیه دو غاب شده طراحی شده است. لازم است که رابطه بین مدول یانگ ناحیه خاک/گروت و تنفس محصور کننده در نظر گرفته شود تا سیستم تزریق دو غاب شیمیابی مؤثر، اقتصادی و ایمن ایجاد شود. درک عملکرد تراوش / رفتار پراکندگی دو غاب




شکل ۲. مدل المان محدود دو بعدی (شیمادا و همکاران، ۲۰۰۶)



شکل ۳. رابطه بین فشار محدود و مدول یانگ E50 (شیمادا و همکاران، ۲۰۰۶)

خواص مقاومتی خاک قبل از تزریق و پس از تزریق خاک - سیمان در این مقاله مورد بحث قرار گرفته است. با تکیه به این نکته که درصد تخلخل مفید می‌تواند نقش مؤثر در حجم تزریق مصروفی داشته باشد و درنتیجه عامل مهمی در تغییر مقاومت خاک‌های تزریق شده باشد، انتخاب نوع دانه‌بندی مصرف خاک‌های مسیر مورد مطالعه حائز اهمیت است. بدین‌منظور، انتخاب نمونه‌های آزمایشگاهی رسوبات آبرفتی مسیر براساس میانگینی از منحنی‌های دانه‌بندی گرفته شده از تونل‌های خط ۱ متروی تهران صورت گرفته است. همچنین نشان داده شده است که چگونه می‌توان مقاومت نهایی خاک‌های طبیعی را با بالابردن درصد سیمان نسبت به وزن کل نمونه‌ها (با حفظ نقص آب) افزایش داد. دامنه تغییرات مقاومتی حاصل از نتایج آزمایش‌های انجام شده بیانگر خواص مقاومتی رسوبات آبرفتی، تابعی است از پارامترهای مختلف که مؤثرترین آن‌ها در صد سیمان، ابعاد ذرات خاکی و درصد آب در نسبت‌های وزنی و یا حجمی مواد سازنده تزریق است. در این مقاله نشان داده شده است که می‌توان مقاومت رسوبات آبرفتی درشت‌دانه با پتانسیل ریزش را در زمان حفر تونل و یا پس از آن با افزودن حداقل مقدار درصد سیمان تزریقی، به مقاومت مطلوب و با مقاومت طراحی رساند که از نظر توجیه فنی و اقتصادی پروژه‌های تزریق حائز اهمیت است (شکل). (مجیدی، ۱۳۸۳ و قارونی و بزرگ‌مهرنیا، ۱۳۸۸)



شکل ۴. رابطه بین شاعر ناحیه دوغاب شده و همگرایی عمودی تونل (شیمادا و همکاران، ۲۰۰۶)


علاوه بر این، پیش‌بینی می‌شود که تغییرات در سطح و شکستگی لوله به دلیل فشار بسیار زیاد اطراف لوله ناشی از فشار تزریق ملات رخ دهد. سیستم تزریق ملات بهبودیافته که علاوه بر سوراخ‌های تزریق در لوله بتی دارای سوراخ‌های تخلیه است، یک سیستم تزریق ملات مؤثر است و می‌تواند مشکل سیستم تزریق ملات فعلی را حل کند. با این حال، به منظور ایجاد و بهره‌مندی از این سیستم تزریق ملات بهبودیافته، لازم است داده‌هایی از تجربیات شخصی و میدانی برای درک عملکرد رفتار تراوش پراکندگی ملات و دوغاب گل به دست آید. هنگامی که محدوده ناحیه دوغاب شده طراحی شده است. لازم است که رابطه بین مدول یانگ منطقه خاک، گروت و تنش محصور در نظر گرفته شود. برای استقرار سیستم تزریق دوغاب شیمیایی مؤثر، اقتصادی و ایمن، لازم است داده‌ها را از تجربه و میدانی به دست آوریم. درک عملکرد تراوش، رفتار پراکندگی دوغاب شیمیایی و ویژگی‌های خاک منطقه دوغاب شده نیز مهم است. (شیمادا و همکاران، ۲۰۰۶)

۳- تزریق در سازندهای آبرفتی به منظور پایدارسازی تونل‌های مترو و راه‌آهن


نتایج مطالعات آزمایشگاهی حاصل از تزریق سیمانی بر خواص مقاومتی رسوبات آبرفتی درشت‌دانه تهران و بررسی مقایسه‌ای

۳-۱-روش ژئوماس-ژئوکامپوزیت برای ثبیت خاک‌های بستر

روش «ژئوماس-ژئوکامپوزیت» برای بهبود استحکام و خواص تغییرشکل خاک‌های مختلف هم از نظر طبیعی (ماسه، لوم شنی، لوم رسی، رس، لس و خاک‌های آبرفتی) و همچنین با منشاء تکنولوژیک (خاک پرکننده، خاک‌ریز و نهشته‌های کشت شده) توصیه می‌شود که بدون استثنا زیربنای انواع پی‌ها از جمله پی‌های نواری، گسترده و شمعی و همچنین پایه‌های ساختمان‌ها و سازه‌های شکست‌خورده و تازه‌ساخته هستند (اوسيوف و فيليمونف، ۲۰۰۲؛ موروز، ۲۰۰۵ و ميلينكيف، ۱۹۸۵). به دليل ناهمسانگردی طبیعی خاک‌های آبرفتی آرام و تغییر در بار فیلتراسيون عميق، يك پرده تلسکوپي شکل در سه طبقه در عمق سد اجرا شد (شکل). در طبقه اول، ۱۵ ردیف سوراخ تزریق برای ثبیت لایه‌های کنار شن و ماسه از لوم شنی تا ماسه درشت، از جمله رسوبات هیدرولیکی مصنوعی ناهمگن ماسه‌های "شلالسک" وجود دارد. هفت ردیف سوراخ در طبقه دوم و سه‌یي پنج ردیف در طبقه سوم وجود دارد. در هر طبقه، ردیف‌های خارجی در امتداد محیط پرده عمدتاً به عنوان موانعی برای محدود کردن گسترش دوغ آب‌های تزریق شده از طریق سوراخ‌های ردیف‌های داخلی ساخته شدند (جدول ۱). (اوسيوف و فيليمونف، ۲۰۰۲؛ موروز، ۲۰۰۵ و ميلينكيف، ۱۹۸۵).



شکل ۵. تغییرات مقاومت فشاری تکمحوری نسبت به افزایش درصد سیمان نمونه‌های استوانه‌ای گروه‌های پنج گانه خاک-سیمان (قارونی و بزرگ‌مهرنا، ۱۳۸۸)



شکل ۶. گودال با ستون کاف (ایراکیموف، ۲۰۰۹)

جدول ۱. نتایج بررسی‌های زمین‌شناسی- مهندسی انجام شده در ۱۷ سوراخ بازرسی حفاری شده (ایبراگیموف ۲۰۰۹)

Hole No.	Sampling depth of probe, m	Density g/cm ³	Moisture content	Flow index	Normalized E_n , MPa		
					minimal	maximal	average
3	3-6.5	□	□	□	10.5	35.0	21.0
4	3-8.7	1.89-1.94	0.16-0.17	0.34-0.41	7.0	17.5	9.5
7	3-9.5	1.91-1.93	0.16-0.167	0.31-0.36	7.0	14.0	10.5
8	2.5-5.7	1.93-1.98	0.16-0.164	0.39-0.38	10.5	35.0	19.2
9	2.0-5.4	1.88-1.96	0.2-0.206	0.65-0.68	7.0	10.5	8.7
11	1.5-8.0	1.87-1.93	0.19-0.20	0.41-0.32	7.0	10.5	8.7
13	3-8.2	1.86-1.90	0.181-0.2	0.71-0.8	7.0	7.0	7.0
14	2.5-8.7	1.94-1.97	0.15-0.20	0.31-0.7	3.5	35.0	13.3
16	2-9.0	1.94-2.01	0.18-0.19	0.74-0.84	7.0	35.0	20.4
17	2.5-7.5	1.88-1.90	0.16-0.20	0.39-0.66	7.0	7.0	7.0

توسعه درز زغال‌سنگ ژوراسیک غربی، مشکلات مدیریت بلایای آب افزایش می‌یابد. تخلخل ریزشکستگی که در حین استخراج عمیق و ساخت شفت با آن مواجه می‌شود، زمانی که با عواملی مانند تنش بالا، فشار بالا و دمای زمین گرمایی بالا مواجه می‌شود، مشکل‌ساز می‌شود (گائو و همکاران، ۲۰۰۱؛ هو ۲۰۰۵). مهندسی معدن ایمن و کارآمد نیاز به مسدود کردن آب با تقویت کف و تزريق چاه دارد. پرسنل فنی و کارشناسان در حوزه‌های مرتبط با معدن همواره این حوزه‌ها را به عنوان موضوعات مهم تحقیقاتی درک کرده‌اند (سوی و همکاران، ۲۰۰۰؛ ژیانگ و همکاران، ۲۰۰۵؛ گوئل و استیل، ۲۰۰۹ و ۲۰۱۰؛ کوا و همکاران، ۲۰۰۹؛ ژانگ و همکاران، ۲۰۱۱ و یانگ و همکاران، ۲۰۰۱). در حال حاضر بسیاری از دستاوردهای براساس تورولی و عمل تزريق سنگ شکستگی و مطالعه مواد و ویژگی‌های تزريق، توجه بیشتری را به خود جلب کرده است. در سرتاسر جهان، تحقیق در مورد مواد تزريقی جدید و اصلاح مواد تزريقی موجود یک مسئله اصلی است (سونگ و گوا، ۲۰۰۰؛ فونگهانگ و فراناسون، ۲۰۰۶a، b؛ فونگهانگ و گوستافسون، ۲۰۰۹ و ۲۰۱۰؛ کوا و فنگ، ۲۰۰۹؛ ژانگ و همکاران، ۲۰۱۱ و یائو، ۲۰۰۱). دو غاب سیمان (شکل و شکل) به دلیل ارزان بودن، منابع آماده و استحکام بالا کاربرد وسیعی دارد. با این حال، ازانجایی که دو غاب سیمان یک ماده ذرهای است، معایبی مانند توانایی تزريق ضعیف (نفوذ در شکستگی‌های ریز و لایه‌های ماسه سیلتی دشوار است)، شکنندگی ماده جامد و

در بستر سد اسوان، یک پرده همگن وزنی فیلتراسیون در رسوبات آبرفتی ماسه ایجاد شد که از نظر اندازه ذرات و خواص فیلتراسیون بسیار ناهمگن است که نتایج آن را به صورت ذیل می‌توان بیان نمود (ایبراگیموف، ۲۰۰۹).

الف - به نظر ما برای تثبیت خاک‌های لسدر بستر ساختمان‌ها و سازه‌ها نامناسب است، زیرا قابلیت نشست از نوع اسلامپ با این روش رفع نمی‌شود. خیس شدن با دوغ آب‌های تزريقی (آب-خاک و سوسپانسیون آب-سیمان) منجر به نشت‌های بیشتر از نوع اسلامپ می‌شود.

ب - از روش «ژئوماس-ژئوکامپوزیت» می‌توان برای تثبیت نشت‌های ساختمان‌ها بر روی خاک‌های شنی- رسی با پی گستردۀ استفاده کرد. تثبیت در درجه اول درنتیجه تشکیل لایه‌ای از خاک با ظرفیت برابری افزایش یافته در زیر پی حاصل می‌شود که با رگه‌های سیمانی تقویت می‌شود.

پ - تثبیت خاک که مطابق با تکنولوژی تزريق کاف انجام می‌شود، معایب روش «ژئوکامپوزیت ژئوماس» را از بین می‌برد.

۲-۳- مواد تزريق کامپوزیت جدید: رزین اوره- فرمالدئید اصلاح شده با سیمان

چین دارای پیچیده‌ترین شرایط معدنی هیدروژئولوژیکی در جهان است. با افزایش استخراج عمیق معدن در مناطق قدیمی تر شرقی و

شکل.). گروت شیمیایی کاربرد ویژه‌ای دارد، اما کاربرد دوغاب سیمانی به دلیل گرانی و استحکام جامد کمتر محدود می‌شود.
(دوان و همکاران، ۲۰۱۲)


شکل پذیری ضعیف، کاربرد عملی دوغاب سیمان را محدود می‌کند. دوغاب شیمیایی به دلیل توانایی تزریق خوب، زمان ژل قابل تنظیم و انعطاف‌پذیری آن پس از انجاماد، به خوبی کار می‌کند




شکل ۷. تصویری از نتایج پس از اختلاط (دوان و همکاران، ۲۰۱۲)




شکل ۸ تصویری از دوغاب پس از گیرش نهایی (دوان و همکاران، ۲۰۱۲)



شکل ۹. مقایسه زمان گیرش دوغاب‌ها (دوان و همکاران، ۲۰۱۲)



شکل ۱۰. مقایسه مقاومت دوغاب‌ها (دوان و همکاران، ۲۰۱۲)



شکل ۱۱. منحنی‌های ویسکوزیته (الف) ویسکوزیته در مقابل غلظت جزء رزین A (ب) ویسکوزیته در برابر زمان (دوان و همکاران، ۲۰۱۲)

شده. جزء A از دوغاب رزین اوره فرمالدئید اصلاح شده، سیمان پرتلند و آب تشکیل شده است. جزء B یک منعقد کننده قلیایی است. آزمایش متعامد چهار عامل در سه سطح نشان می‌دهد که زمان ژل برای سطوح بالاتر آب و رزین اوره فرمالدئید افزایش

نتایج حاصل از مواد تزریق کامپوزیت جدید: رزین اوره- فرمالدئید اصلاح شده با سیمان.
 الف - دوغاب رزین اوره فرمالدئید توسعه یافته توسط دانشگاه معدن و فناوری چین برای توسعه یک ماده تزریق دوجزئی استفاده

۳-۳-امکان ثبیت خاک و پی دو کلیسای باستانی بر روی

خاک‌های آبرفتی منطقه بالتیک با تزریق دوغاب

بسیاری از ساختمان‌های باستانی در منطقه دریایی بالتیک بر روی خاک‌های نرم و ضعیف ساخته شده‌اند. دو بنای مذهبی باستانی در منطقه دریایی بالتیک از نظر تاریخی و میراثی بسیار مهم هستند (شکل و شکل) اما از نظر ژئوتکنیکی شکننده هستند. کلیسای جامع ویلینیوس در پایتخت لیتوانی و کلیسای جامع کونیگزبرگ در کالینینگراد، شهر بندری روسیه امروزی و مرکز منطقه‌ای بین لهستان و لیتوانی، بر روی خاک‌های آبرفتی ساخته شده‌اند و در قرن‌های متعددی دچار سکونت‌گاههای بزرگ و ترک‌های زیادی در سازه‌های خود شده‌اند. یکی از روش‌های ثبیت محوطه این کلیساها، تزریق دوغاب است. نتایج حاکی از آن است که ثبیت خاک شنی زیر کلیسای جامع ویلینیوس با تزریق امکان‌پذیر است. ثبیت زمین پیاز و سفالی کلیسای جامع کونیگزبرگ با تزریق افزایش چگالی و pH (سطح قلیایی) محلول و کاهش ویسکوزیته شد. استحکام تکمحوری ماسه‌های ثبیت شده با رزین‌های پلیمری واپسیه به زمان است و از ۲/۴ مگاپاسکال پس از ۷ روز به ۴/۲ مگاپاسکال پس از ۳ ماه افزایش یافته است. ۱۲ تا ۱۹ کمتر فرمالدئید در هوا از خاک ثبیت شده با رزین‌های اصلاح شده نسبت به خاک ثبیت شده با رزین‌های اصلاح نشده آزاد می‌شود. بوی تن و تحریک‌کننده فرمالدئید در بالای نمونه‌های تازه خردشده خاک ثبیت شده با رزین اصلاح نشده درک شد و هوشمندی حاد چشم‌ها حس شد، درحالی که این پدیده‌ها در نمونه‌هایی از خاک‌های ثبیت شده با رزین اصلاح شده وجود نداشت.

جدول ۲ و جدول ۳). (مکویشن، ۲۰۱۳ و استراگیس و مکویشن، ۲۰۰۵).

می‌یابد. زمان ژل با سطوح بالاتر منعقد کننده قلیایی کاهش می‌یابد. علاوه بر این، مشخص شد که فرمول A2B2C3D1 A3B1C3D2 یا A3B2C1D3 برای دوغاب معیانات کوتاه بهینه است. فرمول A3B2C1D3 دارای بالاترین استحکام بوده و بهترین انتخاب برای تقویت تک تزریق مایع است.


ب- پایداری مایع مواد تزریق کامپوزیتی جدید با نسبت‌های اصلاح شده رزین اوره فرمالدئید جزء A مایع، سیمان و آب در فرمولا‌سیون مرتبط است. آزمایش‌ها نشان داد که وقتی نسبت مایع رزین اوره فرمالدئید A از ۰،۵ بیشتر شود، زمان ثبیت جزء جدید حداقل ۳ ساعت است. از این روش دوغاب جدید از ثبات حالت مایع خوبی برخوردار است.

پ- آزمایش‌های متقاطع مخلوط نشان داد که با افزایش نسبت حجمی مایع A به B، زمان ژل ابتدا کوتاه‌تر و سپس افزایش می‌یابد. استحکام جامد با افزایش غلظت جزء B کاهش می‌یابد. افزایش غلظت جزء رزین A به نفع استحکام جامد بالاتر است. نسبت حجمی بهینه A به B برای مواد تزریق کامپوزیت جدید در صورت استفاده برای اتصال آب در محل، از ۵:۱ تا ۵:۲ است. نسبت رزین اوره فرمالدئید اصلاح شده A بین ۳/۱ و ۳/۲ است. محتویات کمتر رزین بر استحکام جامد تأثیر منفی می‌گذارد و محتویات رزین بالاتر هزینه زیادی دارد.

ت- استحکام جامد این دوغاب کامپوزیتی جدید در عرض ۷ روز به مقدار معینی می‌رسد. سرعت سخت شدن نسبتاً دیرتر کمتر می‌شود و سختی درنهایت تا روز ۲۸ ثبیت می‌شود. ویسکوزیته ماده تزریقی کامپوزیت جدید جزء A با محتوای رزین اوره فرمالدئید افزایش می‌یابد. تغییر ویسکوزیته به صورت تصاعدی است (رابطه ۱) و می‌تواند براساس موارد زیر باشد:


$$\mu = 8.162e^{0.0286x} \quad (1)$$

مواد تزریق کامپوزیت جدید جریان سیال پلاستیکی را نشان می‌دهد. ویسکوزیته بالاصله پس از اختلاط افزایش می‌یابد. مقادیر بیشتر رزین اوره فرمالدئید ویسکوزیته بهتری را به جزء کامپوزیت جدید دوغاب A می‌دهد.



شکل ۱۲. رفتار تنش-کرنش نمونه‌های ثبیت شده با درصدهای مختلف اوره فرمالدئید تزریق شده است.

(مونستویلاس و همکاران، ۱۹۹۵؛ کیتکاووسکس، ۱۹۹۴ و بالتیاس و همکاران، ۲۰۰۲)



شکل ۱۳. رفتار تنش-کرنش نمونه‌های ثبیت شده با درصدهای مختلف اوره فرمالدئید تزریق شده است. (فورماناویکوس، ۱۹۹۵ و مکویشن، ۲۰۱۳)

جدول ۲. آزادسازی فرمالدئید آزاد از خاک تثبیت شده در محیط هوا بر حسب درصد به جرم رزین (مکویشنس، ۲۰۱۳)

Time-span of investigation	Modified "20"	Modified "15"	Unmodified
1 day	0.002	0.004	0.05
7 days	0.01	0.03	0.29
14 days	0.02	0.05	0.55
28 days	0.04	0.08	0.92
2 months	0.05	0.12	1.31
6 months	0.08	0.18	1.97
12 months	0.09	0.20	2.19


جدول ۳. مقاومت فشاری تک محوری نمونه های تثبیت شده در MPa (مکویشنس، ۲۰۱۳)

Type of carbamide resin	Held for 7 days in moist-air medium	Held for 28 days in moist-air medium
Unmodified	5.4	6.6
Modified "15"	3.0	4.2
Modified "20"	2.4	3.1


۴- افزایش خواص مکانیکی و دوام خاک های آبرفتی نرم

(شکل). این مطالعه نشان می دهد که از محصولات جانبی آزمایش شده، خاک های تثبیت شده با سرباره کوره بلند فعال قلیابی منجر به بیشترین بهبود استحکام و دوام می شوند؛ با سایر مواد آزمایش شده بهبودهای کوچکتری را نشان می دهند. مشاهده شده است که افزودن فعال کننده های قلیابی اجازه می دهد تا واکنش های پوزولانیک رخ دهد که منجر به بهبود خواص مکانیکی شده است (شکل). در درجه اول قدرت که با گذشت زمان افزایش می یابد. دوام خاک با افزودن محصولات جانبی بهبود یافته، اگرچه فعال سازی قلیابی باعث افزایش بیشتر قابل توجهی در دوام نشده است (شکل). (سارگنت و همکاران ۲۰۱۳)


در بسیاری از کشورها، مناطق وسیعی از سطح زمین توسط خاک های نرم (مانند آبرفت و پیت) پوشیده شده است. به دلیل ظرفیت باربری نامطلوب، انقباض/ متورم شدن، نشتیت و دوام، این می تواند مشکل ساز باشد. برای بهبود چنین شرایطی، تعدادی از تکنیک های تثبیت برای استفاده در دسترس هستند، از جمله تراکم/ تحکیم، تثبیت مکانیکی و اختلاط خاک با چسب های سیمانی (هیوگس، ۲۰۱۱۳؛ شروود، ۱۹۹۳). آزمایش های ژئوتکنیکی و کانی شناسی برای تعیین عملکرد چسب ها در هنگام ادغام در خاک شن و ماسه سیلتی مصنوعی استفاده می شود. مقایسه هایی با استحکام و دوام خاک های تیمار نشده و تثبیت شده انجام شده است



شکل ۱۵. گودال با ستون کاف (سارگنت و همکاران، ۲۰۱۳)



شکل ۱۶. نمودار تنش-کرنش از آزمایش UCS برای مخلوط بیندر منفرد IBP پس از دوره‌های: (الف) ۰ روز، (ب) ۷ روز و (ج) ۲۸ روز.
(سارگنت و همکاران، ۲۰۱۳)




شکل ۱۷. نمودار میله‌ای که مقادیر متوسط PH بدست آمده توسط تمام نمونه‌های غیرفعال و فعال قلایی در یک دوره ۲۸ روزه (سارگنت و همکاران، ۲۰۱۳)

بر بهبود ویژگی‌های مقاومتی و خواص هیدرولیکی سازند آبرفتی در سینم مختلف پخت با کمک نتایج تجربی مشخص شد. در پایان پس از ۲۸ روز عمل آوری، مقاومت فشاری نامحدود بر روی نمونه‌ها انجام شد. براساس نتایج بدست آمده در این پژوهش، مشاهده شد که در نمونه‌های تزریق شده توسط دوغاب مخلوط با ۲ W/C، بیشترین میزان مقاومت فشاری زمانی حاصل شد که دوغاب حاوی ۱۰ درصد رزین اوره فرمالدئید بود. استحکام نمونه تزریق شده با دوغاب مخلوط پس از ۲۸ روز عمل آوری ۱۵۰ درصد در مقایسه با موردنی که دوغاب پایه سیمان تزریق شده بود، افزایش یافت (شکل ۱۵ الی شکل). همچنین، افزایش رزین اوره فرمالدئید در دوغاب مخلوط منجر به افزایش کرنش شکست، مدول الاستیستیه و مدول سکونت شد. نتایج آزمایش نفوذپذیری بر روی نمونه‌های پخت شده در ۲۸ روز نیز نشان می‌دهد که تزریق دوغاب پایه سیمان با ۲ و ۱/۵ = ۹۸ W/C منجر به کاهش درصدی نفوذپذیری می‌شود. (فرامرزی و همکاران، ۲۰۱۶)


۴-۱-تأثیر سیمان و تزریق شیمیایی بر بهبود خواص مکانیکی و هیدرولیکی سازندهای آبرفتی

یکی از رایج ترین روش‌های بهسازی زمین، نوعی تزریق است که در آن سیال تزریق شده به نام دوغاب از طریق گمانه وارد زمین می‌شود (شکل). این روشی است که شامل تزریق دوغاب به شکاف‌ها، ناپیوستگی‌ها، حفره‌ها و حفره‌های تشکیل خاک یا سنگ بهمنظور بهبود خواص آن‌ها، به ویژه برای کاهش نفوذپذیری و افزایش استحکام و مدول سازندها است. (آناگنوستوپولوس، ۲۰۰۵؛ شیمادا و همکاران، ۲۰۰۶)


سازندهای آبرفتی در ایران اغلب در بسیاری از سایت‌های پروژه‌های مهندسی عمران (به ویژه پروژه‌های مترو) دیده می‌شوند که قادر استحکام کافی برای تحمل بارگذاری در طول ساخت و ساز یا در طول عمر مفید هستند. برای بهبود استحکام و سختی آن سازندهای کم توان، ثبیت خاک با مواد سیمانی و شیمیایی انجام شده است. در این مطالعه مشاهده شد، که اثر تزریق دوغاب




شکل ۱۸. تنظیمات تست تزریق (فرامرزی و همکاران، ۲۰۱۶)



شکل ۱۹. رفتار تنش-کرنش نمونه‌های ثبیت شده با درصدهای مختلف اوره فرمالدئید تزریق شده است. (فرامرزی و همکاران، ۲۰۱۶)




شکل ۲۰. مقاومت فشاری نامحدود نمونه‌های تزریق شده (فرامرزی و همکاران، ۲۰۱۶)



شکل ۲۱. کاهش نفوذپذیری با محتوای سیمان و فرمالدئید اوره (فرامرزی و همکاران، ۲۰۱۶)

به سادگی دوغاب شد. آزمایش‌های دینامیکی شامل آزمایش‌های ارتعاش محیطی و آزمایش‌های بار ضربه‌ای برای بررسی رفتار دینامیکی در محدوده کرنش بسیار کوچک و کوچک و آزمایش‌های برگشت سریع برای بررسی محدوده کرنش کوچک تا متوسط بود. هر دو ریزشمع با کرنش سنج در امتداد شفت، ستاپ سنج‌ها و مبدل‌های جابه‌جایی در سر استفاده شدند. آزمایش انجام شده برای مطالعه رفتار دینامیکی سیستم‌های خاک-ریزشکل در طیف وسیعی از سویه‌ها که رفتارهای مختلف دو سیستم، با و بدون تزریق و در امتداد دو جهت را بر جسته می‌کند، مؤثر بود (شکل و شکل). (کاپاتی و همکاران، ۲۰۱۸)



شکل ۲۲. (الف) جابه‌جایی‌ها و (ب) تاریخچه‌های زمانی ستاپ ثبت شده در طول آزمایش ارتعاش آزاد (T2-F4) در MP2 (ج) تبدیل ستاپ (کاپاتی و همکاران، ۲۰۱۸)

۴-۲-بررسی تجربی در مقیاس کامل رفتار افقی دینامیکی ریزگردها در خاک‌های سیلتی آبرفتی

در ۵۰ سال گذشته پیشرفت‌های زیادی در زمینه تحقیقاتی برهمکنش دینامیکی خاک-شموع-سازه از نظر تئوری و تجربی حاصل شده است. با توجه به مدل‌سازی خاک، روش‌های موجود برای بررسی مشکل را می‌توان تقریباً به سه نوع اصلی طبقه‌بندی کرد: (الف) راه حل‌های تحلیلی فرمول‌های پیوسته که در آن خاک به عنوان یک محیط کشسان در نظر گرفته می‌شود (باسو و همکاران، ۲۰۰۹). (ب) روش‌های نوع وینکلر که اجازه می‌دهد تا تعاملات خطی و غیرخطی (منحنی‌های py) خاک-شموع و شمع به شمع با اجتناب از مدل‌سازی مستقیم خاک (با بهره‌گیری از هر دو رویکرد تحلیلی یا عددی) ضبط شود (تومباری و همکاران، ۲۰۱۷ و دزی و همکاران، ۲۰۱۶). (ج) روش‌های المان محدود، عنصر مرزی یا تفاوت‌های محدود، موجود در هر دو فرکانس (لاتینی و زانیا، ۲۰۱۷) و حوزه زمانی که قادر به محاسبه رفتار غیرخطی خاک هستند. همه این رویکردها نیاز به اعتبارسنجی مناسب دارند و براساس پارامترهایی هستند که باید به درستی کالیبره شوند؛ بنابراین آزمایش‌های تجربی برای افزایش قابلیت اطمینان آن‌ها ضروری است. (کاپاتی و همکاران، ۲۰۱۸)

این کار یک برنامه آزمایشی گسترش‌دار از آزمایش‌های میدانی دینامیکی در مقیاس کامل را توصیف می‌کند که بر روی دو ریزشمع عمودی منفرد تعییه شده در خاک‌های آبرفتی انجام شده است. یکی از دو ریزشمع با تزریق فشار بالا تکمیل شد و دیگری

ب - آزمایش‌های بار ضربه‌ای بر روی دو ریزشمع ابزار، در محدوده کرنش کوچک تا متوسط، اطلاعات دقیق‌تری را در مورد رفتار دینامیکی سیستم‌ها به لطف کرنش‌سنج‌های واقع در امتداد شفت ریزشمع‌ها ارائه کرد. جداشدگی جزئی در دوغاب لوله و در سطح مشترک خاک - میکروپیل نیز شناسایی شد.


پ - در طول آزمایش‌های برگشت سریع، در محدوده کرنش‌های زیاد، چندین پدیده غیرخطی ظاهر شد، مانند ایجاد شکاف در سطح مشترک خاک-ریزشاخ، باز شدن ترک‌های شعاعی در خاک و تحریب کلی مواد. در ارتباط با این پدیده‌ها، تغییر قابل توجهی در سختی دینامیکی و نسبت میرایی برای هر دو سیستم خاک - میکروپیل رخ داد.

با توجه به نتایج کمپین آزمایشی ارائه شده، می‌توان نتایج زیر را گرفت:


الف- آزمایش ارتعاش محیطی نشان داد که روشی همه کاره، سریع و مؤثر برای شناسایی ویژگی‌های دینامیکی سیستم‌های خاک-ریزشی است. اجرای این تکنیک نیز بسیار ساده و تکرار آن آسان است. از این نظر، در رابطه با سرمایه‌گذاری زمان و منابع، می‌تواند یک راه بهینه برای نظارت بر سیستم‌های خاک-ریزپایه (مثلآ زمانی که از ریزشمع‌ها برای ثبت خاک استفاده می‌شود) با بررسی تغییرات خواص دینامیکی با زمان و پس از رویدادهای خاص باشد. به عنوان مثال زلزله، بارندگی). با این حال، شایان ذکر است که تکنیک‌های پس پردازش داده‌های به دست آمده از آزمایش‌های ارتعاش محیطی هم از نظر نظری و هم از نظر عملیاتی کاملاً خواستار هستند. تست بار ضربه را می‌توان برای همین منظور استفاده کرد. از یک طرف نیاز به اعمال ضربه دارد، اما از طرف دیگر انجام سریع‌تر و ارسال فرآیند آسان‌تر است.

ب - انجام آزمایش ارتعاش رایگان نسبتاً ساده است، اگرچه برای اعمال نیروی خارجی و اطمینان از آزاد شدن ناگهانی به نصب یک دستگاه بسیار بزرگ و گران قیمت نیاز دارد. این آزمایش امکان بررسی رفتار دینامیکی سیستم‌های خاک-ریزشکل را در میدان غیرخطی فراهم می‌کند و می‌تواند یک رویکرد خوب برای توصیف دینامیکی سیستم‌های خاک-ریزشکل باشد، نه تنها در مواردی که نباید از اندرکشن لرزه‌ای خاک و سازه غافل شد، بلکه همچنین هنگامی که بارگذاری باد و موج وجود دارد (ریزپایه‌ها اغلب برای پایه‌های ترکیبی برج‌های بادی و سازه‌های فراساحلی استفاده می‌شوند).

پ - تحت بارگذاری با ماهیت اینرسی (با شدت نسبتاً محدود به شدت بالا)، نتایج بدست آمده نشان داد که ویژگی‌های بخش کم عمق تر رسوب تأثیر زیادی بر پاسخ دینامیکی سیستم و جنبه



شکل ۲۳. تغییر با زمان طیف محلی برای تست F4-T2 در MP2 (کاپاتی و همکاران، ۲۰۱۸)



شکل ۲۴. بررسی ویژگی‌های دینامیکی از طریق تست‌های ارتعاش محیطی قبل از آزمایش، بعد از آزمایش‌های ارتعاش رایگان و ۱ سال پس از پایان برنامه آزمایشی روی MP1 و MP2 (کاپاتی و همکاران، ۲۰۱۸)

مشاهدات اصلی را می‌توان به شرح زیر خلاصه کرد:

الف - از آزمایش‌های ارتعاشات محیطی، در محدوده کرنش بسیار کوچک، فرکانس‌های اساسی و نسبت‌های میرایی مربوطه سیستم‌های خاک - میکروپیل برآورد شد. مشخص شد که فرکانس اساسی ریزشمع با تزریق حدود ۲۵ درصد بیشتر از ریزشمع بدون تزریق است. هر دو پدیده قبلی را می‌توان نه تنها به تأثیرات تزریق بر روی خود ریزشمع (از طریق افزایش سطح مقطع) بلکه به متراکم شدن خاک اطراف بخش تزریق شده ریزشمع نسبت داد.

فشارهای همه جانبه‌ی مختلف و آزمایش‌های متفاوت با شیوه‌های نمونه‌سازی گوناگون است. از خاک ماسه‌ای یکنواخت و سیمان پرتلند با مقادیر ۴ و ۶ درصد استفاده کرده‌اند. درنتیجه، تفاوت‌های موجود در مصالح، تهیه‌ی نمونه و نحوه آزمایش پژوهشگران مختلف، به سبب اختلاف در نتیجه‌گیری‌ها شده است.

سه فاكتور اصلی درصد سیمان، مدت زمان گیرش (سن نمونه) و درصد خاک‌های درشت‌دانه نقش بسیار مؤثر و کترل‌کننده در مقاومت نمونه‌های خاک - سیمان داشته است، اما تأثیر سه عامل مذکور در افزایش مقاومتی یکسان نیست نتایج حاصل از چنین آزمایش‌ها می‌تواند پایه‌ای برای کنترل کیفی تزریق‌های سیمانی در محیط‌های متخلخل، بهوژه در رسوبات آبرفتی درشت‌دانه و نیز سنگ‌های درزه‌دار و خردشده مورداستفاده قرار گیرد.

تأثیر ناهمگن بودن خاک - سیمان بر توزیع غیریکنواخت تنش در داخل نمونه‌های تحت بارگذاری هم زمان موجب افزایش و کاهش تمرکز تنش در نقاط مختلف یک نمونه می‌گردد نقاط تحت افزایش تمرکز تنش، نقاط ضعف و درنتیجه نقاط شروع شکست است. ترک‌های طولی و عرضی کششی و پافشاری و نیز فرم‌های سطوح شکست حاصل از آزمایش‌های مقاومت فشاری تک محوری نمونه‌های خاک - سیمان میان تأثیر درصد سیمان و نوع دانه بندی خاک بر چگونگی روند گسترش گسیختگی در نمونه‌ها و تا حدی نیز میان نحوه ایجاد و گسترش ترک‌ها و شکاف در ناحیه تزریق شده است. در تمام گروه‌های پنج گانه، به طور متوسط نمونه‌های با کمتر از ۴۰ سیمان دارای شکست تدریجی و کرنش زیاد در مقایسه با ظرفیت باربری انک است و فرم‌های شکست غالباً به صورت برشی است. خاک‌های با بیشتر از ۴ سیمان دارای شکست ناگهانی و انفجاری است و فرم‌های شکست غالباً به تناسب افزایش درصد سیمان به صورت مخروطی و پا محوری طولی است. مقاومت رسوبات آبرفتی درشت‌دانه با پتانسیل ریزش را می‌توان در زمان حفر تونل و یا پس از آن، با افزودن حداقل مقدار درصد سیمان تزریقی به مقاومت مطلوب و یا به مقاومت طراحی رساند که از نظر توجیه فنی و اقتصادی پروژه‌های تزریق حائز اهمیت است.

۶- مراجع

عفتی، پیمان و روحانی، احسان (۱۳۹۷). بررسی میزان تأثیرگذاری شرایط مختلف شمع بر کاهش نشست فونداسیون و تحلیل میزان کارایی شمع‌ها در بهبود این شرایط در خاک‌های

پدیدار شناختی مرتبط با بارگذاری دینامیکی دارد. (تشکیل شکاف). با توجه به این ملاحظات، یک توصیف ژئوتکنیکی و ژئوفیزیکی تصفیه شده خاک پی نقش کلیدی را برای مدل‌سازی و طراحی اولیه آزمایش‌ها ایفا می‌کند (به عنوان مثال ابزار دقیق مورداستفاده، تعداد و موقعیت سنسورها، سطح نیرو/غیرمکان). اعمال شود) و درنتیجه، برای موفقیت نهایی کمین آزمایشی.

۵- نتیجه‌گیری

تأثیر سیمانی شدن بر زاویه اصطکاک خاک موردبحث محققان بسیاری بوده است و درباره تأثیر افزایشی یا کاهشی آن اتفاق نظری وجود ندارد. برخی تأثیر آن را کاهنده می‌دانند و معتقد هستند که ماده‌ی سیمانی کننده باعث کاهش اصطکاک بین ذرات خاک می‌شود. عده‌ای نیز این پدیده را بی‌تأثیر دانسته‌اند. این محققان معتقدند که سیمانی شدن، تنها سبب جایه جایی موازی پوش گسیختگی به سمت بالا می‌شود و تأثیر محسوسی بر زاویه اصطکاک نمی‌گذارد. بعضی نیز سیمانی شدن را عاملی در جهت افزایش مقدار و می‌دانند. سیمانی شدن سبب اتصال دانه‌های ریز خاک به یکدیگر و پدید آمدن دانه‌های بزرگ‌تر می‌شود. از آنجاکه دانه‌های بزرگ‌تر در هرم رفتگی بیشتری پیدا می‌کنند، موجب افزایش زاویه اصطکاک می‌شوند. سیمانی شدن، سبب افزایش زاویه اصطکاک تا حدود ۵ درجه می‌شود ولی هیچ تأثیری بر روی زاویه اصطکاک باقیمانده ندارد.

بی‌ساختار شده مقدار و در محدوده‌ی فشارهای همه‌جانبه استفاده شده، تقریباً ثابت است ولی در نمونه‌های سیمانی شده، مقدار آن در فشارهای همه‌جانبه‌ی پایین، زیاد و در فشارهای همه‌جانبه‌ی بالا، کمتر است.

زاویه‌ی اصطکاک محاسبه شده، براساس مقاومت در لحظه حداکثر انقباض نمونه‌های سیمانی شده نیز با افزایش سیمانی شدن قدری افزایش نشان می‌دهد. مقایسه‌ی زاویه‌ی اصطکاک مختلف بیانگر آن است که به طور متوسط در هر سری از نمونه‌های سیمانی شده، مقدار و بزرگ‌تر از ۸ است. شایان ذکر است که همواره پوش مربوط به نقاط حداکثر انقباض زیر پوش مقاومت اوج فرار می‌گیرد. به بیان دیگر مقاومت برشی در این شرایط، کمتر از مقاومت برشی اوج است.

به نظر می‌رسد مهم ترین عاملی که موجب شده است، محققان مختلف در تأثیر سیمانی شدن بر زاویه اصطکاک خاک درشت‌دانه اتفاق نظر نداشته باشند، استفاده از خاک‌هایی با جنس و شکل ذرات گوناگون، نوع و مقدار ماده سیمانی متفاوت، محدوده‌ی

alluvial silty soils. *Soil Dynamics and Earthquake Engineering*, 113, 58-74.

-Dezi, F., Carbonari, S., & Morici, M. (2016). A numerical model for the dynamic analysis of inclined pile groups. *Earthquake Engineering & Structural Dynamics*, 45(1), 45-68.

-Duan, H., Jiang, Z., Zhu, S., Yao, P., & Sun, Q. (2012). New composite grouting materials: Modified urea-formaldehyde resin with cement. *International Journal of Mining Science and Technology*, 22(2), 195-200.

-Duan, H., Jiang, Z., Zhu, S., Yao, P., & Sun, Q. (2012). New composite grouting materials: Modified urea-formaldehyde resin with cement. *International Journal of Mining Science and Technology*, 22(2), 195-200.

-Faramarzi, L., Rasti, A., & Abtahi, S. M. (2016). An experimental study of the effect of cement and chemical grouting on the improvement of the mechanical and hydraulic properties of alluvial formations. *Construction and Building Materials*, 126, 32-43.

-Funehag, J., & Fransson, Å. (2006). Sealing narrow fractures with a Newtonian fluid: model prediction for grouting verified by field study. *Tunnelling and underground space technology*, 21(5), 492-498.

-Funehag, J., & Gustafson, G. (2008). Design of grouting with silica sol in hard rock-New methods for calculation of penetration length, Part I. *Tunnelling and underground space technology*, 23(1), 1-8.

-Funehag, J., & Gustafson, G. (2008). Design of grouting with silica sol in hard rock-New design criteria tested in the field, Part II. *Tunnelling and underground space technology*, 23(1), 9-17.

-Ghiasi, V., & Farzan, A. (2019). Numerical study of the effects of bed resistance and groundwater conditions on the behavior of geosynthetic reinforced soil walls. *Arabian Journal of Geosciences*, 12(23), 729.

doi.org/10.1007/s12517-019-4947-2

-Ghiasi, V., & Koushki, M. (2020). Numerical and artificial neural network analyses of ground surface settlement of tunnel in saturated soil. *SN Applied Sciences*, 2(5), 939.

doi.org/10.1007/s42452-020-2742-z

-Ghiasi, V., Ghasemi, S. A. R., & Yousefi, M. (2021). Landslide susceptibility mapping through continuous fuzzification and geometric average multi-criteria decision-making approaches. *Natural Hazards*, 107(1), 795-808.

doi.org/10.1007/s11069-021-04606-y

آبرفتی، کنفرانس عمران، معماری و شهرسازی کشورهای جهان اسلام، تبریز.

-قارونی نیک، مرتضی و بزرگمهر نیا، سعید، (۱۳۸۸). تزریق در سازندۀای آبرفتی به منظور پایدارسازی تونل‌های مترو و راه‌آهن، دومین کنفرانس بین‌المللی پیشرفت‌های اخیر در مهندسی راه‌آهن، تهران.

-بزرگمهر نیا، سعید (۱۳۸۸). تزریق در سازندۀای آبرفتی به منظور پایدارسازی تونل‌ها. پایان‌نامه کارشناسی، دانشکده مهندسی راه‌آهن دانشگاه علم و صنعت ایران.

-مجدی، عباس (۱۳۸۳). راهنمای بررسی طرح تزریق در تونل‌ها سازه‌های زیرزمینی. شرکت متروی تهران.

-حائری، سید محسن، سید شهاب الدین یثربی، علی ارومیه‌ای و ابراهیم اصغری (۱۳۸۳). تأثیر سیمانی شدن بر مقاومت برشی آبرفت‌های درشت‌دانه تهران. امیرکبیر، ۱۵(ج-۵۹)، ۵۷-۴۳.

-حائری، سید محسن، سید شهاب الدین یثربی، علی ارومیه‌ای و ابراهیم اصغری (۱۳۸۱). ویژگی‌های زمین‌شناسی مهندسی آبرفت‌های درشت‌دانه و سیمانی شده تهران، فصلنامه علوم زمین، سازمان زمین‌شناسی کشور، جلد ۱۱، شماره ۴۷، ۲-۱۴.

-Anagnostopoulos, C. A. (2005). Laboratory study of an injected granular soil with polymer grouts. *Tunnelling and Underground Space Technology*, 20(6), 525-533.

-Baharuddin, I. N. Z., Omar, R. C., & Devarajan, Y. (2013). Improvement of engineering properties of liquefied soil using Bio-VegeGrout. In IOP conference series: earth and environmental science, Vol. 16, No. 1, 012104. *IOP Publishing*.

-Baltenas, A., Paknys, R., Venclova, T., 2002. Vilnius. R. Paknio leidykla, *Vilnius*, 116-117.

-Basu, D., Salgado, R., & Prezzi, M. (2009). A continuum-based model for analysis of laterally loaded piles in layered soils. *Geotechnique*, 59(2), 127-140.

-Cao, C. M., & Feng, Z. Q. (2009). Development and application of low viscosity urea-formaldehyde resin grouting material. *Mei T'an Hsueh Pao Journal of China Coal Society*, 34.

-Cao, S., Li, G., Yao, Q., & Wang, F. (2009). Prediction of quantity of water inrush from coal seam floor and its reinforcement technique by grouting. *Chinese Journal of Rock Mechanics and Engineering*, 28(2), 312-318.

-Capatti, M. C., Dezi, F., Carbonari, S., & Gara, F. (2018). Full-scale experimental assessment of the dynamic horizontal behavior of micropiles in

- Ghiasi, V., & Zakavi, I. (2023). Geosynthetics of Stone Columns- A Review. *Road*, 31(117), 143-170. doi: [10.22034/road.2022.333550.2033](https://doi.org/10.22034/road.2022.333550.2033)
- Ghiasi, V., Pauzi, N.I, M.., Karimi, S., and Yousefi, M.(2023),Landslide risk zoning using support vector machine algorithm, *Geomechanics and Engineering*, 34(3), 267-284.
doi: [10.12989/gae.2023.34.3.267](https://doi.org/10.12989/gae.2023.34.3.267)
- Ge, L. T., Ye, G. J., & Gao, H. L. (2001). Coal hydrogeology in China.
- Gothäll, R., & Stille, H. (2009). Fracture dilation during grouting. *Tunnelling and underground space technology*, 24(2), 126-135.
- Gothäll, R., & Stille, H. (2010). Fracture-fracture interaction during grouting. *Tunnelling and Underground Space Technology*, 25(3), 199-204.
- Hu WY. (2005). The theory and methods of coal mine water disasters controlling. Beijing, *China Coal Industry Publishing House*.
- Huang, Y., & Wen, Z. (2015). Recent developments of soil improvement methods for seismic liquefaction mitigation. *Natural Hazards*, 76(3), 1927-1938.
- Hughes, P. N., Glendinning, S., Manning, D. A., & White, M. L. (2011). Use of red gypsum in soil mixing engineering applications. *Proceedings of the Institution of Civil Engineers-Geotechnical Engineering*, 164(3), 223-234.
- Ibragimov, M. N. (2009). Experience with injection methods for stabilization of bed soils. *Soil Mechanics and Foundation Engineering*, 46(1), 17-23.
- Ischy, E., & Glossop, R. (1962). An Introduction to alluvial grouting. *Proceedings of the Institution of Civil Engineers*, 21(3), 449-474.
- Ischy, E., & Glossop, R. (1962). AN Introduction To Alluvial Grouting. *Proceedings of the Institution of Civil Engineers*, 21(3), 449-474.
- Jamshidi, S., Ghiasi, V., Ghanbari, A., & Zanganeh, A. (2022). Evaluation of Burnt Oil and Asphalt Chips on Some Properties of Hot Asphalt Mix. *Road*, 30(113), 143-156.
doi: [10.22034/road.2022.341569.2047](https://doi.org/10.22034/road.2022.341569.2047)
- Jiang, Z. Q., Wu, S. L., Li, D. L., Yang, C. X., & Jia, S. L. (2005). Chemical pre-grouting treatment applied to water leakage control of fissured surrounding rocks in inclined mine shaft of Zhaozhuang mine. *Coal science and Technology*, 2, 26-28.
- Kell, J. (1957). Pre-treatment of Gravel for Compressed Air Tunnelling Under the River Thames at Dartford. *Institution of Civil Engineers*.
- Ghiasi, V., & Najafi, F. (2022). Investigation of liquefiable soils improvement methods. *Road*, 30(110), 41-56.
doi: [10.22034/road.2023.112863](https://doi.org/10.22034/road.2023.112863)
- Ghafari, M., Nahazanan, H., Yusoff, Z. M., & Ghiasi, V. (2021). Effect of soil cohesion and friction angles on reverse faults. *Earthquake Engineering and Engineering Vibration*, 20, 329-334. doi.org/10.1007/s11803-021-2023-x
- Ghiasi, V., Haghtalab Joraghani, M., & Rashno, S. (2023). An Overview of Chemical Soil Stabilization Methods. *Road*, 31(116), 151-166.
doi: [10.22034/road.2022.312705.1988](https://doi.org/10.22034/road.2022.312705.1988)
- Ghiasi, V., & Molaei Tari, P. (2022). Geotechnical design of landfills and solutions for their construction in different soils. *Road*.
doi: [10.22034/road.2022.324326.2020](https://doi.org/10.22034/road.2022.324326.2020)
- Ghiasi, V., & nazhdghorbani, A. (2022). An overview of the use of fly ash for soil stabilization. *Road*.
doi: [10.22034/road.2022.333556.2034](https://doi.org/10.22034/road.2022.333556.2034)
- Ghiasi, V., & molaei tari, P. (2023). Investigating the potential application of biochar on soil water retention properties (swrc) with different textures in geotechnical engineering structures. *Road*.
doi: [10.22034/road.2023.353589.2073](https://doi.org/10.22034/road.2023.353589.2073)
- Ghiasi, V., & Sharifi far, F. (2023). Bearing capacity of strip foundation on granular soil reinforced with geogrid. *Road*.
doi: [10.22034/road.2023.360048.2083](https://doi.org/10.22034/road.2023.360048.2083)
- Ghiasi, V., & Tavagho Hamedani, H. (2022). A review of soil improvement with waste and recycled materials and its impact on soil parameters. *Road*.
doi: [10.22034/road.2022.324228.2019](https://doi.org/10.22034/road.2022.324228.2019)
- Ghiasi, V., & madah, S. (2022). Investigation of increasing shear strength of dispersive clays using additives. *Road*.
doi: [10.22034/road.2022.324512.2023](https://doi.org/10.22034/road.2022.324512.2023)
- Ghiasi, V., & Mostafaeifar, A. (2023). Assessment of the effects of geosynthetics on geotechnical soils behavior. *Road*, 31(115), 67-80.
doi: [10.22034/road.2022.323429.2015](https://doi.org/10.22034/road.2022.323429.2015)
- Ghiasi, V., & kamalabadi Farahani, M. (2022). Feasibility study of soil pollution removal using the electrokinetic method. *Road*.
doi: [10.22034/road.2022.323983.2018](https://doi.org/10.22034/road.2022.323983.2018)
- Ghiasi, V., & Dashti famili, S. (2023). A Review of the Factors That Cause Sinkholes and the Effect of Soil Type on Its Formation. *Road*, 31(114), 15-32. doi: [10.22034/road.2022.323699.2017](https://doi.org/10.22034/road.2022.323699.2017)

- Shimada, H., Matsui, K., & Inoue, M. (1998). Fundamental experiment for stability of mud slurry in using pipe-jacking. In Proc. of 9th Conference on Trenchless Technology, 37-44.
- Shimada, H., Sasaoka, T., Khazaei, S., Yoshida, Y., & Matsui, K. (2006). Performance of mortar and chemical grout injection into surrounding soil when slurry pipe-jacking method is used. *Geotechnical & Geological Engineering*, 24(1), 57-77.
- Song, Y. B., & Gao, Q. C. (2006). Mechanism of grouting for waterproof using organic material with high water content. *Journal of Mining & Safety Engineering*, 3, 320-323.
- Stragys, V., Mackevicius, R., (2005). Foundations of ancient buildings having architectural value and their strengthening in Lithuania". Proceedings of the 13th World Lithuanian Symposium on the Arts and Sciences, Vilnius, *Lithuania*, 78-79.
- Tombari, A., El Naggar, M. H., & Dezi, F. (2017). Impact of ground motion duration and soil non-linearity on the seismic performance of single piles. *Soil Dynamics and Earthquake Engineering*, 100, 72-87.
- Wanghua, S., Yongtao, L., Guantian, L., & Guoqing, W. (2000). Seepage prevention grouting in coalmine shaftwall and mechanism analysis. *Chinese Journal OF Geotechnical Engineering-Cngineering Edition*, 22(2), 214-217.
- Yang, M. J., Chen, M. X., & He, Y. N. (2001). Simulating experiment for grouting seepage in rockmass. *Journal of Experimental Mechanics*, 16(1), 105-112.
- Yao, P. (2007). Study on engineering performance and simulation experiment of cement-based composite grouting material. Xuzhou: *China University of Mining & Technology*.
- Zhang, G. L., Zhan, K. Y., & SUI, W. H. (2011). Experimental investigation of the impact of flow velocity on grout propagation during chemical grouting into a fracture with flowing water. *Journal of China Coal Society*, 36(3), 403-406.
- Kitkauskas, N. (1994). Vilniaus arkikatedros požemai. *Kultūra*.
- Kuleev, M. T., Kutuzov, B. N., Neporozhnii, V. P., & Popov, A. V. (1970). Anti-seepage curtain in the Aswan Dam. *Energiya, Moscow*.
- Latini, C., & Zania, V. (2017). Dynamic lateral response of suction caissons. *Soil Dynamics and Earthquake Engineering*, 100, 59-71.
- Mackevicius, R. (2013). Possibility for stabilization of grounds and foundations of two valuable ancient cathedrals on weak soils in Baltic Sea region with grouting. *Procedia Engineering*, 57, 730-738.
- Mayer, A. (1958). Cement and Clay Grouting of Foundations: French Grouting Practice. *Journal of the Soil Mechanics and Foundations Division*, 84(1), 1550-1.
- Mel'nikov, B. N. (1985). Geotechnical masses as a new form of beds for engineering structures. *Inzh. Geol*, (2), 11-21.
- Monstvilas, K., ISrumpis, G., & NSikauskas, N. (1995). Foundations of Vilnius cathedral and of the Grand Dukes' Palace and the investigations of their ground. In Baltic Geotechnics' 95. *Baltic Geotechnical Conference*, 5-9.
- Moroz, V. V. (2005). Geocomposite-an effective means of strengthening weak soils. *Novye Tekhnol., Tekhnika, Mater*, (3), 25-27.
- Osipov, V. I., & Filimonov, S. D. (2002). Hardening and Reinforcement of Weak Soils by the "Geocomposite" Method. *Soil Mechanics and Foundation Engineering*, 39(5), 171-179.
- Rahimpour, H., Ghiasi, V., Fahmi, A., & Marabi, Y. (2023). Geopolymer vs ordinary portland cement: review of the 3-d printing of concrete. *Applied Engineering and Technology*, 2(2), 133-152.
- doi:10.31763/aet.v2i2.1010**
- Sargent, P., Hughes, P. N., Rouainia, M., & White, M. L. (2013). The use of alkali activated waste binders in enhancing the mechanical properties and durability of soft alluvial soils. *Engineering geology*, 152(1), 96-108.
- Sherwood, P.T., 1993. Soil Stabilisation with Cement and Lime - State of the Art Review. Transport Research Laboratory, Department of Transport. *HMSO Publications*, 0-11-551171-7.

Improvement of Alluvial Soils Using Cement Injection Method

*Vahed Ghiasi, Department of Engineering, Faculty of Civil and Architecture Engineering,
Malayer University, Malayer, Iran.*

*Satar Eskandari, M.Sc., Student, Department of Engineering, Malayer University,
Malayer, Iran.*

E-mail: v.ghiasi@malayeru.ac.ir

Received: June 2023- Accepted: February 2024

ABSTRACT

Injection soil improvement is one of the methods of modifying the properties of the site of construction projects or existing structures. Several stabilization techniques are available to improve such conditions, including compaction, consolidation, mechanical stabilization, and cement injection into the soil. The injection is often done by filling cavities and fractures with grout or cement mortar. Despite almost the same principles, injection methods have different equipment and procedures. These methods have their characteristics and advantages due to insufficient bearing capacity, shrinkage swelling, settling, and durability. This study intended to review the studies and methods of improving alluvial soils using the cement injection method. After reviewing the results of this study, we can get three main factors: percentage of cement, setting time (sample age), and percentage of coarse soils have a very effective and controlling role in the strength of soil-cement samples, but the effect of these three factors is not the same in increasing strength. The results of such experiments can be used as a basis for quality control of cement injections in porous media, especially in coarse-grained alluvial sediments and jointed and crushed rocks. The resistance of coarse-grained alluvial sediments with the potential for spillage can be increased, during or after tunnel excavation, by adding a minimum percentage of injected cement to the desired strength or design strength, which is essential from the technical and economic justification of injection projects.

Keywords: Soil Improvement, Alluvial Soil, Injection, Cement Slurry