

تأثیر فعل و انفعالات میکروبی بر خوردگی اسیدی لوله‌های بتنی فاضلاب

مقاله علمی - مروری

مصطفی آدرسی*، استادیار، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، تهران، ایران
حجت علی کریمی، دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، تهران، ایران
حسین یوسفی، دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، تهران، ایران
*پست الکترونیکی نویسنده مسئول: m.adresi@sr.u.ac.ir

دریافت: ۱۴۰۳/۰۱/۱۷ - پذیرش: ۱۴۰۳/۰۵/۲۵

صفحه ۴۵۴-۴۴۱

چکیده

خوردگی بتن ناشی از فعالیت میکروب‌ها یکی از ساز و کارهای اصلی تخریب زیرساخت‌های زیرسطحی است. در نتیجه موجب هزینه‌های بالای اقتصادی و همچنین نگرانی‌های شدید به خصوص در زمینه سلامت در محیط‌های خورنده مانند فاضلاب را افزایش می‌دهد. در این بررسی یک مروری بر پیشرفت‌های کلیدی تحقیقاتی به دست آمده در رابطه با درک مکانیسم‌های واکنش خوردگی میکروبی و توسعه مواد بادوام صورت گرفته است. در اینجا یک بررسی کلی از خوردگی میکروبی که در لوله‌های بتنی فاضلاب اتفاق می‌افتد، مطرح شده است و همچنین برخی از راهکارهایی که توسط دانشمندان حوزه‌های مختلف مانند علوم میکروبیولوژی، کانی‌شناسی، مواد و هیدروشیمی آزمایش و ارائه شده است، مطرح شد. به همین منظور به عنوان مثال استفاده از عوامل ضدباکتریواستاتیک به عنوان یک ابزار موثر برای محدود کردن رشد میکروب روی سطوح بتنی در محیط‌های مهاجم فاضلاب معرفی شده است. بعلاوه، بتن‌های ژئوپلیمری در محیط‌های اسیدی به عنوان بتن‌های بسیار مقاوم معرفی می‌شوند، بنابراین یک جایگزین سبز ممکن، برای مصالح ساختمانی مبتنی بر سیمان معمولی، هستند.

واژه‌های کلیدی: خوردگی بتن، خوردگی اسیدی، محیط‌های فاضلاب، بتن ژئوپلیمری، سیمان

۱- مقدمه

اصل اساسی برای کنترل خوردگی، شناخت عوامل اصلی ایجاد خوردگی است. گستره وسیع آلاینده‌ها و حضور میکروبی زیاد در فاضلاب به گونه‌ای است که فاضلاب‌ها به عنوان «راکتورهای میکروبی» عمل می‌کنند که در آن مواد بر اساس واکنش شیمیایی و بیولوژیکی خود تبدیل و تجزیه می‌شوند (Hvitved-Jacobsen, 2001). این فعالیت‌های میکروبی می‌تواند منجر به خوردگی بتن، به ویژه در لوله‌های فاضلاب پرشیب یا عمودی شود. برای سال‌های متمادی فرآیند خوردگی بتن صرفاً شیمیایی

خوردگی لوله‌های بتنی فاضلاب امروزه یکی از جدی‌ترین مشکلات در کارهای فاضلاب است. نه تنها ساخت و تعویض لوله‌های فاضلاب بسیار پرهزینه است، بلکه خرابی لوله‌های فاضلاب خسارات زیادی به جاده‌ها و روسازی‌ها وارد می‌کند (Mostafa Adresi, Vamegh, and Shiraz 2021; Mostafa Adresi 2021; S Ghafarpur Jahromi, M Adresi 2022; Ali Chaghameh, Mohammadali Arjomand 2022). بنابراین، یافتن راه‌هایی برای کنترل خوردگی از اهمیت بالایی برخوردار است.

از آنجایی که سولفید هیدروژن برای انسان سمی و خورنده است، شکست ساختاری که ظاهر می‌شود می‌تواند باعث آسیب به زیرساخت‌های مجاور، اموال و به طور بالقوه شهروندان شود (Jiang et al., 2016). بطور مثال فساد ضایعات آلی در یک روسازی بتن متخلخل می‌تواند نمونه دیگری از این نوع آسیب باشد (Mostafa Adresi, Shirgir, and Nagherzadeh 2022) (Mostafa Adresi et al. 2023). آسیب‌های معمولی عناصر بتنی ناشی از MICC در سیستم‌های فاضلاب مختلف در شکل ۱ نشان داده شده است. (Grenng et al., 2018)



شکل ۱. نمونه‌هایی از علائم زوال معمول در سیستم‌های تحت تاثیر خوردگی بتن ناشی از میکروبی. تصاویر A، B و D در چاهک بازدید بتنی در مسیر شبکه قدرت گرفته شده اند، در حالی که تصاویر C و E آسیب‌های موجود در حوضه‌های آبریز فاضلاب را نشان می‌دهند. (Grenng et al., 2018).

۲- ویژگی‌های محیط‌های فاضلابی به وجودآورنده خوردگی بتن

تولید سولفید یک فرآیند با واسطه باکتری است که در بخش غوطه‌ور سیستم‌های فاضلاب بهداشتی از باکتری‌های کاهنده گوگرد رخ می‌دهد (O'Dea, 2007). این فرآیند اکسیداسیون می‌تواند هر جا که گاز H_2S کافی (بیش از ۲ میلی‌گرم در لیتر)، رطوبت نسبی بالا و محتوای اکسیژن اتمسفر بالا وجود داشته باشد، انجام شود. تصور می‌شود که این شرایط در اکثر سیستم‌های فاضلاب حداقل برای چند بار در طول سال وجود داشته باشد (O'Dea, 2007). شکل ۱ بخشی از یک لوله بتنی را با فازهای مختلف در یک لوله فاضلاب معمولی بتنی نشان می‌دهد (Wu, Hu and Liu, 2018). علاوه بر گاز سولفید هیدروژن گازهای دیگری نیز در فرایند تجزیه مواد عالی با مولکول‌های عالی


در نظر گرفته می‌شد (Olmstead and Hamlin, 1900) تا زمانی که مشخص شد که عامل مستقیم خوردگی بتن فاضلاب، اسید سولفوریک، به‌جای شیمیایی، به‌طور بیولوژیکی ایجاد می‌شود (Parker, 1945). در بدترین شرایط، تخریب در حدود چندین میلی‌متر در سال است. (de Belie et al., 2004) الزامات تعویض و بازسازی مربوط به خوردگی لوله‌های فاضلاب بتنی منجر به هزینه سالانه ۱۳۰ میلیون دلار در انگلستان (Industry data share, 2013) و بیش از ۴۵۰ میلیون یورو در آلمان (Berger et al., 2016) می‌شود. علاوه بر این،

به طور کلی، فرآیند خوردگی از طریق یک فرآیند شیمیایی سه مرحله‌ای انجام می‌شود: سولفات موجود در فاضلاب به سولفید تبدیل می‌شود، سولفید به شکل گاز در هوا آزاد شود، هیدروژن سولفید بر روی سطوح مرطوب اکسید و به اسید سولفوریک تبدیل می‌شود. (Parker, 1945) (Vollertsen et al., 2008a). اسید سولفوریک تولید شده از اکسیداسیون گاز H_2S با سیمان موجود در بتن واکنش داده و گچ و اترینگیت را تشکیل می‌دهد (Mostafa Adresi and Rashti mohammad 2023) (Moradi 2022). این واکنش‌ها یکپارچگی ساختاری بتن را تضعیف می‌کند و ظرفیت باربری را کاهش می‌دهد و در نهایت منجر به فروریختن فاضلاب می‌شود (Sun et al., 2015).

طول تنفس سولفات باکتری‌های کاهنده سولفات، و همچنین در طول تولید متان توسط باکتری‌های تولیدکننده متان، در شرایط شدید بی‌هوازی مصرف می‌شود که منجر به تولید گونه‌های سولفید (HS^- و S^{2-})، متان و دی‌اکسید کربن می‌شود.


درشت در لوله فاضلاب اتفاق می‌افتد که در شکل ۳ نشان داده شده است. شکل ۳. توصیف شماتیک از فرآیندهای میکروبی که در لایه‌های لجن و رسوب لوله‌های فاضلاب با کاهش پتانسیل ردوکس رخ می‌دهد. فرآیندهای تخمیر اولیه باعث تبدیل مولکول‌های آلی پیچیده به مواد آلی کم مولکول همراه با تولید دی‌اکسید کربن می‌شود. LMO پس از آن در

H_2SO_4 تولید شده به دلیل باکتری‌های اکسید کننده گوگرد در حضور اکسیژن



تولید H_2S ناشی از کاهش گوگرد در شرایط بی‌هوازی

شکل ۲. نمایش مقطع لوله بتنی فاضلاب (Wu, Hu and Liu, 2018)



شکل ۳. فرآیندهای میکروبی در لایه‌های لجن و رسوب لوله‌های فاضلاب

۳- تاثیر خصوصیات انواع بتن بر شدت خوردگی میکروبی

توصیف کرده‌اند (Pomeroy and Parkhurst, 1978; Nielsen *et al.*, 2008; Vollertsen *et al.*, 2008b; Stokbro Jensen and Aalborg Universitet. Institut for Kemi, 2009; Jiang *et al.*, 2015) با این حال تغییرات در هر یک از پارامترهای مختلف، تأثیر نسبتاً کمی بر دوام بتن‌های مورد بررسی نشان می‌دهد. در مقابل، تغییرات دوام زیادی بین انواع مختلف بتن‌های تحت MICC وجود

برخلاف شکل مرسوم حمله سولفات، که در آن تخریب بتن به دلیل تعامل بین سیالات غنی از سولفات و بتن انجام می‌شود، خوردگی میکروبی از طریق انتشار و انتقال گازهای خطرناک کنترل می‌شود. (Grenng *et al.*, 2018). از سوی دیگر، محققان دما، رطوبت نسبی (RH)، غلظت H_2S و دی‌اکسید کربن را به عنوان پارامترهای محیطی کلیدی در MICC

یکی از دلایل این امر این است که به ندرت پارامتر بتنی برای ویژگی‌های آن در مورد چسبندگی، ترکیب و توسعه بیوفیلد در نظر گرفته شده‌است. به عنوان مثال، تأثیر تخلخل کل و توزیع اندازه منافذ بر انتشار گونه‌های مهاجم و ظرفیت اشباع آب به طور گسترده در کارهای مختلف مورد مطالعه قرار گرفته‌است ولی با این حال، به منظور مشخص کردن تأثیر این عوامل بر توسعه بیوفیلد، تحقیقات گسترده‌ای مورد نیاز است. همچنین، اطلاعات کمی در مورد تأثیر شیمی سیمان بر ویژگی‌های رشد میکروبی وجود دارد. علاوه بر این، تأثیر شرایط سطح مانند زبری و بافت سطح (Mostafa Adresi and Lacidogna 2021)، کنترل‌شده توسط ترکیب شیمیایی ملات افزودنی و همچنین نوع عمل‌آوری اعمال‌شده بر چسبندگی زیستی، باید در مطالعات آینده با جزئیات بیشتری مورد بررسی قرار گیرد. تا به امروز از انواع سیلرهای مبتنی بر پلیمرهای آلی برای جلوگیری از دسترسی مواد مهاجم در شبکه‌های فاضلاب استفاده می‌شود. استفاده از نانو مواد به بتن علاوه بر اینکه می‌توانند با پر کردن منافذ موئینه مانع نفوذ یون‌های مضر یا عوامل میکروبی به داخل بتن شوند، می‌توانند خواص ویژه‌ای مانند قابلیت خود حسگر را در بتن ایجاد کنند. مواد خود حسگر در صورتیکه تحت خوردگی قرار گیرند مقاومت الکتریکی عبوری از آن‌ها تغییر می‌کند و لذا قابلیت خودتشخیصی می‌تواند به عنوان یک حسگر فرایند خوردگی بتن را پیش‌بینی کند (Mostafa Adresi et al. 2021b; M. Adresi et al. 2017; Mostafa Adresi, Ahmadi, Ahmadi, and Al 2017; Mostafa Adresi, Sabagh, and Sharifi 2022; Mostafa Adresi, Ahmadi, Ahmadi, Forsat, et al. 2017; Moatafa Adresi and Pakhirazan 2023; Mostafa Adresi and Yekrangnia 2021; Mostafa Adresi, Hassani, et al. 2017; Mostafa Adresi et al. 2021a; Mostafa Adresi, Abedi, and Wang 2023). به عنوان مثال سیلان-سیلوکسان. در حالی که استفاده از ملات‌ها و آسترهای اصلاح‌شده با پلیمر می‌تواند به طور بالقوه دوام لوله‌های فاضلاب بتنی را در محیط‌های مهاجم اخیر بهبود بخشد.

دارد. (de Belie *et al.*, 2004; Girardi, Vaona and di Maggio, 2010; Alexander, Bertron and Belie, 2013; Goyns and Alexander, 2014; Herisson *et al.*, 2017; Lors, Hondjuila Miokono and Damidot, 2017). به عنوان مثال سیمان‌های آلومینات کلسیم (Adosi et al. 2021) با سنگدانه‌های کربناته نشان داده‌اند که تا ۶ برابر موثرتر از بتن‌های معمولی مبتنی بر سیمان پرتلند در همان محیط‌های مهاجم عمل می‌کنند از این رو، می‌توان نتیجه گرفت که تعامل خاص میکروارگانسیم با مواد خاص، به جای میزان متفاوت از سایر پارامترهای محیطی، نرخ تخریب مصالح ساختمانی بتنی در شبکه‌های فاضلاب را تعیین می‌کند. برای اساس، جلوگیری از رشد میکروبی کاتالیزوری در بتن برای کاهش MICC بسیار مهم است. دانش عمیق از پارامترهای فیزیکی شیمیایی بتن و تأثیر آنها در مورد چسبندگی بیوفیلد، توسعه بیوفیلد و ریزساختار، مبنای توسعه آینده فناوری بتن مناسب، برای شبکه‌های فاضلاب پایدار است. یک نمای کلی از پارامترهای شیمیایی و فیزیکی بتن کنترل‌کننده MICC در شکل ۴ خلاصه شده‌است. تأثیر برخی پارامترهای فیزیکی شیمیایی بتن بر شروع و انتشار MICC از دیدگاه علوم مواد شناسایی شده‌است از جمله علم شیمی سیمان/بتن، نسبت آب به چسباننده (w/b) یا اندازه و توزیع منافذ را می‌توان به جنبه‌های مربوط به فرآیند، مانند نرخ انتشار H_2S و دی اکسید کربن، اشباع آب و ظرفیت خنثی‌سازی اسید نسبت داد و بعداً به نرخ خوردگی و پایداری مواد اختصاص داد. (شکل ۴). به خصوص توزیع اندازه و اتصال منافذ در همه انواع فرآیندهای انتقال مبتنی بر انتشار اصلی است. بر این اساس، فرمول‌های بتن جدیدی طراحی شده‌اند که این پارامترها را در نظر می‌گیرند و در نتیجه به بهبود دوام قابل توجهی دست می‌یابند. در این زمینه، کاربرد سیمان‌های CAC در مقایسه با بتن‌های معمولی OPC طبق مقررات استاندارد (به عنوان مثال EN 206-1) مزایای قابل توجهی را ارائه کرده‌است. با این وجود، تا به امروز نمی‌توان به مهار کامل خوردگی دست یافت.

۴- شرح استفاده از بتن‌های مختلف و کاربردی در لوله‌های بتنی فاضلاب

۴-۱- بتن ژئوپلیمری

ژئوپلیمری یک ماده ساختمانی نوآورانه است که باید از اثر شیمیایی مولکول‌های معدنی تولید شود. خاکستر بادی، محصول جانبی ذغال سنگ که از نیروگاه حرارتی به دست

نام ژئوپلیمر توسط پروفیسور فرانسوی دیویدویس در سال ۱۹۷۸ شکل گرفت تا طیف وسیعی از مواد را نشان دهد که با شبکه‌های مولکول‌های معدنی مشخص می‌شوند. بتن

جایگزین عالی برای بتن سیمانی ساده موجود است. GPC احتمالاً پتانسیل بالایی به عنوان یک ماده چندمنظوره جدید برای زیرساخت‌های فاضلاب دارند (Pacheco-Torgal et al., 2015)

می آید، به وفور در سراسر جهان موجود است. خاکستر بادی سرشار از سیلیس است و آلومینا با محلول قلیایی واکنش نشان داده و ژل آلومینوسیلیکات تولید می کند که به عنوان ماده اتصال دهنده بتن عمل می کند. این یک مصالح ساختمانی




شکل ۴. نمای کلی از پارامترهای شیمیایی و فیزیکی بتن کنترل کننده MICC

است یک سد بسیار طولانی تر و پایدارتر در برابر خوردگی میکروبی ایجاد کنند. خواص برتر بتن ژئوپلیمری بر اساس پروفیسور B. Vijaya Rangan و Hardijito می باشد.

- در دمای اتاق تنظیم می شود
- غیر سمی، بدون تعریق
- عمر کاری طولانی قبل از سفت شدن
- غیر قابل نفوذ
- مقاومت بالاتر در برابر حرارت و مقاومت در برابر تمام حلال های معدنی
- مقاومت فشاری بالاتر

مواد سنتی مبتنی بر سیمان OPC از طریق واکنش های هیدراتاسیون سیمان برای تشکیل هیدروکسید کلسیم (پورتلندیت) و هیدرات های سیلیکات کلسیم (فازهای C-S-H) تشکیل می شوند، در حالی که GPC از چند مترکم شدن آلومینیوم سیلیکات ها تولید می شود. در نتیجه، مواد سیلیکات آلومینا (رس های کلسینه شده، سنگ های آتشفشانی، سرباره کوره بلند (BFS)، خاکستر بادی با محلول های معرف قلبایی مانند سیلیکات های محلول در سدیم یا پتاسیم، آب و سنگدانه های سنگی برای تشکیل بافتی شبیه بتن سخت با خواص مقاومتی مشابه مخلوط می شوند (Davidovits, 2013). که در ترکیب با خواص ضد میکروبی بالقوه ممکن



شکل ۵. توصیف ساختاری ساختار ژئوپلیمر، همراه با تخریب بالقوه چارچوب GP به دلیل ورود اسید، از جمله واکنش های تبادل یونی بین H⁺ و کاتیون های جبران کننده بار (Na⁺, K⁺) و انحلال آلومینیوم چهاروجهی از چارچوب آلومینوسیلیکات (شکستن پیوندهای Si-O-Al)



پلیمری سه بعدی و ساختار حلقه می شود. "فن آوری GPC از تشکیل محصولات هیدراتاسیون غنی از کلسیم قابل حل در اسید جلوگیری می کند در نتیجه خواص مقاوم در برابر اسید بالا را نشان می دهد (Provis and van Deventer, 2009).

پروفیسور B. Vijaya Rangan (2008) دانشگاه کرتین، استرالیا، اظهار داشت که "فرایند پلیمریزاسیون شامل یک واکنش شیمیایی بسیار سریع تحت شرایط قلبایی بر روی کانی های سیلیکون آلومینیومی است که منجر به یک زنجیره

(*et al.*, 2015)، که آنها را قادر می‌سازد تا کاربردهای مشابهی داشته باشند. برخی از نمونه‌ها شامل درج افزودنی‌های کاتیونی ضد میکروبی برای کاهش شدید کلونیزاسیون باکتری‌ها (*Hashimoto et al.*, 2015)، و همچنین برای تثبیت زباله‌های سمی است (*Pacheco-Torgal et al.*, 2015; *Andrejkovičová et al.*, 2016).

۲) انحلال آلومینیوم چهاروجهی از چارچوب آلومینوسیلیکات با شکستن پیوندهای Si-O-Al و تشکیل آب به عنوان یک محصول جانبی که منجر به افزایش pH محلول (ظرفیت خنثی‌سازی) می‌شود.

۳) تبلور ژئولیت‌ها باعث کاهش مقاومت اضافی می‌شود. شباهت نانوساختاری GPB با ژئولیت‌ها، GPB را قادر می‌سازد تا کاربردهای مشابهی به عنوان حامل کاتیون‌های ضد میکروبی داشته باشد به‌ویژه به دلیل ویژگی‌های تبادل کاتیونی آنها. مکانیسم پتانسیل برهم‌کنش یون‌های فلزی (Me+) با GPB در معادلات زیر پیشنهاد شده است:



GPC برای کاربردهای فاضلاب را نشان می‌دهد. علاوه بر این، ترکیب عوامل ضد میکروبی در ساختار GPC می‌تواند به افزایش بیشتر مقاومت در برابر خوردگی میکروبی آن کمک کند (*Hashimoto et al.*, 2015). اگرچه برنامه‌های GPC دارای پتانسیل بالایی هستند، اما هنوز یک روش معمول نیست. فقدان داده در مورد عملکرد دوام و استانداردسازی استفاده میدانی از GPC را دشوار می‌کند (*Provis, Palomo and Shi*, 2015). خاصیت تبادل کاتیونی ژئوپلیمرها نیز اثر منفی دارد، به عنوان مثال قلیاها از مواد ژئوپلیمر شسته می‌شوند و کربنات‌های قلیایی (و سولفیدهای قلیایی در محیط‌های MICC) را روی سطح بتن تشکیل می‌دهند که به نام شوره‌زنی شناخته می‌شود (*Škvára et al.*, 2012; *Pacheco-Torgal et al.*, 2015).

چسباندن‌های ژئوپلیمر یک شبکه سه‌بعدی از چهاروجهی $[SiO_4]^{4-}$ و $[AlO_4]^{5-}$ ایجاد می‌کنند که به‌طور تصادفی با به اشتراک گذاشتن اتم‌های اکسیژن به هم متصل شده‌اند (شکل ۵). GPB‌ها به دلیل شباهت نانوساختاری، به عنوان آنالوگ ژئولیت‌ها در نظر گرفته می‌شوند، اما در یک ریزساختار آمورف بسته‌بندی شده‌اند (*Pacheco-Torgal*).

تحقیقات تاکنون فقط آزمایش‌های تجربی GPC را در مورد مقاومت اسیدی پوشش داده‌است (*Gao et al.*, 2013; *Pacheco-Torgal et al.*, 2015). در این زمینه، تجزیه اسیدی GPC به غلظت اسید بستگی دارد و می‌توان آن را به شرح زیر توصیف کرد.

۱) واکنش تبادل یونی بین پروتون‌های اسیدی نافذ (H^+) و کاتیون‌های جبران‌کننده بار (K^+ یا Na^+) چارچوب ژئوپلیمر (*Škvára et al.*, 2012; *Ukrainczyk, Vogt and Koenders*, 2016).

ترکیب Me^+ در شبکه ژئوپلیمر، با توجه به واکنش تبادل کاتیونی (معادله ۱)، می‌تواند به دو روش انجام شود (*Hashimoto et al.*, 2015; *Pacheco-Torgal et al.*, 2015).

۱) در طول سنتز GP با افزودن نمک‌های فلزی در طول اختلاط در حالت تازه. و/یا

۲) اشباع GP سخت‌شده با محلول کاتیون‌های فلزی.


پس از حمله اسید، Me^+ به تدریج بر اساس واکنش تبادل کاتیونی آزاد می‌شود (معادله ۲)، آنها را محصور نگه می‌دارد و امکان تعامل با میکروارگانیسم‌ها را فراهم می‌کند. مکانیسم دیگر برای ترکیب فلز در ساختارهای GP رفتار دوخصلتی فلزات را در نظر می‌گیرد که در محیط‌های قلیایی، کمپلکس‌های آبی هیدروکسید (مانند $[Zn(OH)_4]^{2-}$) را ایجاد می‌کند که به طور بالقوه به شدت (کووالانسی) در ساختار ژئوپلیمر گنجانده شده‌اند. خواص توصیف‌شده به وضوح پتانسیل کاربری عمومی

۴-۲- بتن‌های پوزولانی

و خاکستر بادی تنها تأثیر کمی بر دوام بتن در برابر حمله اسیدی دارند یا هیچ تأثیری ندارند (Grube and Rechenberg, 1989; Pavlík, 1996; Pavlík and Unčík, 1997).

بطور مثال بتن خود متراکم حاوی پومیس به طور قابل توجهی مقاومت بهتری در برابر حمله اسید H_2SO_4 نسبت به SCCهای حاوی زئولیت نشان دادند که احتمالاً به دلیل انتشار، محتوای پورتلندیت کمتر و پایداری شیمیایی بهتر فازهای جامد ماتریس است. از سوی دیگر، SCCهای دارای زئولیت رفتارهای پیچیده‌تری را با توجه به حمله اسید سولفوریک از خود نشان می‌دهند، همچنین SCCهای مبتنی بر زئولیت به دلیل تخلخل بیشتر و محتوای پورتلندیت کمتر به دلیل فعالیت پوزولانی، نسبت به SCCهای حاوی پومیس بسیار حساس‌تر به کرناتنه شدن هستند. شکل ۶ را ببینید.

استفاده از مواد سیمانی مکمل (SCM) در بتن در سه دهه اخیر به دلیل مزایایی که از نظر پایداری و اقتصادی دارند، بسیار رایج شده است (Ahmadi et al. 2020) (Rooholamini et al. 2019). اعتقاد بر این است که استفاده از SCM مانند خاکستر بادی و دوده سیلیس باعث افزایش دوام بتن از طریق پرکردن منافذ و کاهش محتوای هیدروکسید کلسیم در ماتریس خمیر سیمان می‌شود. با این حال، اثر مفید این مواد بر حمله اسیدی هنوز در دست بررسی است. در حالی که برخی از کارهای تحقیقاتی به بهبود از طریق استفاده از دوده سیلیس یا خاکستر بادی اشاره دارند (Fattuhi and Hughes, 1988; Roy, Arjunan and Silsbee, 2001; Kawai, Yamaji and SHINMI, 2005; Sobolev and Yeğinoğlu, 2005; Kim, Lee and Moon, 2007)، برخی دیگر از کارها گزارش می‌دهند که دوده سیلیس



شکل ۶. تصاویر SEM در بزرگنمایی یک نمونه SCC با ۱۵٪ (a): زئولیت، ۱۵٪ (b): پومیس

اخیر، افزودنی‌های ضد میکروبی نیز به طور فزاینده‌ای در بتن‌های معمولی مورد استفاده قرار گرفته‌اند (Vincke, Boon and Verstraete, 2001). به عنوان مثال Alum (Alum et al., 2008a)، فرمولاسیون‌های مختلف ضد میکروبی حاوی FA، دوده سیلیس (SF)، اکسید روی، مس سرباره، آمونیوم و برمید را مورد مطالعه قرار داد. آنها با آزمایش‌های صحرائی و آزمایشگاهی نشان دادند که مخلوط‌های بتن حاوی ۱۰ درصد ZnO دارای خواص ضد میکروبی مشابه با بیوسیدهای تجاری هستند. مطالعات مختلف قبلاً اثرات باکتریواستاتیک یون‌های فلزی (سنگین) مختلف را نشان داده‌اند که بر رشد SOB مربوطه در محیط‌های مختلف توضیح داده شده است (Ezaka and Anyanwu, 2011; Navarro, von Bernath and Jerez, 2013; Orell et al., 2013) (جدول ۱).

۴-۳- استفاده از عوامل ضد میکروبی در بتن

کلمه ضد میکروبی از کلمات یونانی anti (علیه)، micro (کم) و bios (زندگی) گرفته شده است و به تمام عواملی اطلاق می‌شود که علیه موجودات میکروبی عمل می‌کنند. عامل ضد میکروبی یک اصطلاح کلی است که عمدتاً به آنتی بیوتیک‌ها، ضد باکتری‌ها، ضد قارچ‌ها، ضد ویروس‌ها و ضد تک‌یاخته‌ها مربوط می‌شود. عوامل ضد میکروبی، داروها، مواد شیمیایی یا سایر موادی هستند که می‌توانند با دو حالت عمل کنند یا می‌کشند (میکروبیوسیدال) یا رشد میکروب‌ها را کند می‌کنند (میکروبیواستاتیک). داروهای ضد میکروبی را می‌توان بر اساس میکروارگانیزم‌هایی که عمدتاً علیه آنها عمل می‌کنند طبقه‌بندی کرد. به عنوان مثال، ضد باکتری‌ها علیه باکتری‌ها و ضد قارچ‌ها در برابر قارچ‌ها استفاده می‌شوند. در سال‌های

جدول ۱. خلاصه‌ای از مطالعات مربوطه در توصیف اثرات Me^+ مورد استفاده به عنوان عوامل ضد میکروبی در کاربردهای مختلف،

با تمرکز ویژه بر گونه‌های باکتریایی مرتبط مانند SOB

مرجع	نتیجه‌گیری/اثر	افزودن فلز	مواد	ترتیب
(NEGISHI <i>et al.</i> , 2005)	اثرات مهارتی قابل توجه بر روی سویه‌های مختلف باکتری نوتروفیل	Ni	OPC	آزمایشات درجا
(NEGISHI <i>et al.</i> , 2005)	مهار کامل رشد ۵ سویه مختلف گونه‌های اسیدی تیوباسیلوس. از غلظت بیش از ۵۰ میکرو مولار	CaWO ₄ , Ni	OPC	آزمایشات درجا
(KIM <i>et al.</i> , 2009)	رشد SOBهای مختلف را سرکوب کرد.	Ni, W, ZnSiF ₆	OPC	تست آزمایشگاهی
(Alum <i>et al.</i> , 2008b)	مخلوط‌های حاوی ۱۰ درصد اکسید روی دارای خواص باکتریواستاتیکی مشابه با بیوسیدهای تجاری بودند.	ZnO, Cu-slag, Br, NH ₄	OPC	آزمایش میدانی و آزمایشگاهی
(Hashimoto <i>et al.</i> , 2015)	سرکوب رشد قارچ صدفی	Cu	MK GP	تست آزمایشگاهی
(Adak <i>et al.</i> , 2015)	۹۹ درصد مرگ و میر برای باکتری‌های گرم مثبت/منفی	Ag	GP	تست آزمایشگاهی
(Kaali <i>et al.</i> , 2011)	دودویی مس/روی بازده باکتریواستاتیک مشابه Ag	Ag, Zn, Cu	زنولیت‌ها	تست آزمایشگاهی
(Delgado <i>et al.</i> , 2011)	۹۵٪ مرگ و میر E. coli پس از ۴ ساعت تماس	Cu	PPC	تست آزمایشگاهی

GP... ژئوپلیمر، MK GP... ژئوپلیمر متاکائولین، OPC... سیمان پرتلند معمولی، PPC کامپوزیت‌های پلی پروپیلن

۵- نتیجه‌گیری

خواصی مانند موارد ذکر شده در بخش ۴ از جمله نفوذپذیری کم ناشی از ساختار منافذ ظریف، خواص تبادل کاتیونی و پایداری شیمیایی در pH پایین به دلیل عدم وجود کلسیم بسیار محلول، می‌تواند مصالح ساختمانی امیدوارکننده‌ای را برای محیط‌های مهاجم میکروبی نشان دهد. و همچنین ترکیب با خواص ضد میکروبی بالقوه، ممکن است یک سد بسیار طولانی‌تر و پایداری‌تر در برابر خوردگی میکروبی ایجاد کنند.

۶- سپاسگزاری

این پژوهش با حمایت مالی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی طبق ابلاغ گزنت شماره ۳۵۶۷ مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۰۷ انجام گردیده است.

خوردگی میکروبی بتن به عنوان یکی از مکانیسم‌های اصلی تخریب در سراسر جهان شناخته می‌شود و این هزینه‌های سنگینی برای جوامع مختلف دربر دارد. همچنین به خطر افتادن سلامتی افراد جامعه به دلیل سمی و خطرناک بودن محیط فاضلاب. تا به امروز، هیچ بتن تجاری موجود نمی‌تواند به طور رضایت بخشی در برابر شرایط نامطلوب در چنین محیط‌های مهاجم در طول عمر عملیاتی پیش‌بینی شده خود مقاومت کند. از یک طرف، پارامترهای فیزیکی و شیمیایی بتن باید با جزئیات در مورد تأثیر آنها بر رشد میکروبی مشخص شود. از سوی دیگر، باید به درک بهتری از محیط میکروبی تشدید کننده خوردگی میکروبی، از جمله واکنش‌های فرآیند متابولیک، توصیف جامع اجتماع میکروبی درگیر، ساختار و توزیع بیوفیلم و همچنین قابلیت‌های عملکردی هتروتروف‌ها و قارچ‌های درگیر، دست یافت. در این زمینه، فناوری ژئوپلیمر به دلیل

۷- مراجع

-Adak, D. *et al.* (2015). Anti-microbial efficiency of nano silver-silica modified geopolymers mortar for eco-friendly green construction technology. *RSC Adv.*, 5(79), 64037-64045. doi.org/10.1039/C5RA12776A
-Adosi, Bentolhoda, Seyed Abbas Mirjalili, Mostafa

-Adresi, Jean-Marc Tulliani, and Paola Antonaci. (2021). Experimental Evaluation of Tensile Performance of Aluminate Cement Composite Reinforced with Weft Knitted Fabrics as a Function of Curing Temperature, 13 (4385). doi.org/10.3390/polym13244385.

- Adresi, M., A. Hassani, J.-M. Tulliani, G. Lacidogna, and P. Antonaci (2017). A Study of the Main Factors Affecting the Performance of Self-Sensing Concrete. *Advances in Cement Research* 29 (5).
doi.org/10.1680/jadcr.15.00147.
- Adresi, Mostafa, and Fatima Pakhirazan (2023). "Evaluating the Performance of Self-Sensing Concrete Sensors under Temperature and Moisture Variations- A Review. *Construction and Building Materials* 404 (11).
doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2023.132923.
- Adresi, Mostafa, Amin Ahmadi, Mohsen Ahmadi, Masoud Forsat, and Mohammad Taghipour (2017). Methodology of Damage Detection and Weight in Motion Performance under Traffic Loading in Based Self-Sensing Concrete. *Quarterly Journal of Transportation Engineering* 9 (2): 139–54.
doi.org/10.1001.1.20086598.1396.9.2.1.9.
- Adresi, Mostafa, Abolfazl Hassani, Jean-Marc Tulliani, Giuseppe Lacidogna, and Paola Antonaci. (2017). A Study on the Main Factors Affecting the Performance of Self-Sensing Concrete. *Advances in Cement Research* 29 (5): 216–26.
doi.org/10.1680/jadcr.15.00147.
- Adresi, Mostafa, and Giuseppe Lacidogna. (2021). Investigating the Micro/Macro-Texture Performance of Roller-Compacted Concrete Pavement under Simulated Traffic Abrasion. *Applied Sciences* 11 (12).
doi.org/10.3390/app11125704.
- Adresi, Mostafa, and Hamed Moradi (2022). A Review of Laboratory Test and Interpretation Methods Regarding the Investigation of Concrete Behavior under Sulfate and Acid Attacks. *Road* 31 (116). **doi.org/10.22034/ROAD.2022.360597.2085**
- Adresi, Mostafa, and Nima Rashti mohammad. (2023). Methods for Improving Concrete Resistance against Sulfate Attacks - A Review Study. *Road* 31 (116): 261–72.
doi.org/10.22034/road.2023.352650.2071
- Adresi, Mostafa, Behrad Sabagh, and Somaye Sharifi (2022). A Review Study on the Novel Methods in Pavement Damage Detection Based on Piezo-Resistance Capability in Self-Sensing Concrete (In Persian). *Road* 31 (115).
doi.org/10.22034/ROAD.2022.360617.2087
- Adresi, Mostafa, Behrooz Shirgir, and Alireza Nagherzadeh. 2022. Porous Concrete Pavement." *Road* 30 (111): 83–96.
doi.org/10.22034/road.2021.274349.1938
- Adresi, Mostafa, Jean Marc Tulliani, Giuseppe Lacidogna, and Paola Antonaci. 2021b. "A Novel Life Prediction Model Based on Monitoring Electrical Properties of Self-Sensing Cement-Based Materials. *Applied Sciences* 11 (5080).
doi.org/10.3390/app11115080
- Adresi, Mostafa, Mostafa Vamegh, and Mehdi Ebrahimzadeh Shiraz (2021). Evaluation of Durability Properties of Cement Stabilized Base Mixtures Contains Different Amounts of RAP during Wet and Dry Cycles (In Persian). *Journal of Civil and Environmental Engineering* 51 (4).
doi.org/10.22034/JCEE.2021.37584.1891.
- Adresi, Mostafa, Alireza Yamani, Mojtaba Karimaei Tabarestani, and Hamed Rooholamini. (2023). A Comprehensive Review on Pervious Concrete. *Construction and Building Materials* 407 (133308).
doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2023.133308.
- Adresi, Mostafa, and Mohammad Yekrangnia. (2021). Properties and Mechanisms of the Self-Sensing Piezoelectric Concrete Sensor for Structural Health Monitoring (In Persian). *Journal of Structural and Construction Engineering* 8 (9).
doi.org/10.22065/JSCE.2020.232648.2150.
- Ahmadi, Amin, Mohammad K. Gogheri, Mostafa Adresi, and Ershad Amoosoltani. (2020). Laboratory Evaluation of Roller Compacted Concrete Containing RAP." *Advances in Concrete Construction* 10 (6): 489–98.
doi.org/10.12989/acc.2020.10.6.489.
- Ali Chaghameh, Mohammadali Arjomand, Mostafa Adresi. (2022). Screw Pile and Its Application in Road's Subgrade Improvement. *Road* 30 (110).
doi.org/10.22034/ROAD.2021.302134.1979.
- Mostafa Adresi. (2021). Economic and Durability Optimization of Asphalt Pavement with Cement Stabilized Base Mixtures Ardakan- Naeen Study. *Ferdoesi Civil Engineering* 34 (2): 17–34.
doi.org/10.22067/JFCEI.2021.61752.0
- Mostafa Adresi, Mohammad mahdi Abedi, and Dong Wang. (2023). Self-Sensing Smart Concrete and Current Technology for Weigh-in-Motion Application: A Review. *Measurement*.
doi.org/10.1016/j.measurement.2023.114042
- Rooholamini, H., R. Sedghi, B. Ghobadipour, and M. Adresi. (2019). Effect of Electric Arc Furnace Steel Slag on the Mechanical and Fracture Properties of Roller-Compacted Concrete. *Construction and Building Materials* 211: 88–98.
doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2019.03.223
- S Ghafarpur Jahromi, M Adresi, M Moghadas Shargh. (2022). A Review of the Use of Crumb Rubber in Improving the Behavioral Properties of Soil. *Road* 30 (112).
doi.org/10.22034/ROAD.2022.302236.1977.
- Alexander, M., Bertron, A. and Belie, N. de. (2013). Performance of Cement-Based Materials in Aggressive Aqueous Environments, RILEM State-of-the-Art Reports 10.
doi.org/10.1007/978-94-007-5413-3 (Accessed: 25 March 2022).
- Alum, A. *et al.* (2008a). Cement-based biocide coatings for controlling algal growth in water distribution canals', *Cement and Concrete Composites*, 30(9), 839–847.
doi.org/10.1016/j.cemconcomp.2008.06.012

- Alum, A. *et al.* (2008b). Cement-based biocide coatings for controlling algal growth in water distribution canals. *Cement and Concrete Composites*, 30(9), 839–847.
doi.org/10.1016/j.cemconcomp.2008.06.012
- Andrejkovičová, S. *et al.* (2016). The effect of natural zeolite on microstructure, mechanical and heavy metals adsorption properties of metakaolin based geopolymers. *Applied Clay Science*, 126, 141–152.
doi.org/10.1016/j.clay.2016.03.009
- de Belie, N. *et al.*, (2004). Experimental research and prediction of the effect of chemical and biogenic sulfuric acid on different types of commercially produced concrete sewer pipes. *Cement and Concrete Research*, 34(12), 2223–2236.
doi.org/10.1016/j.cemconres.2004.02.015
- Berger, C. *et al.*, (2016). Zustand der Kanalisation in Deutschland: Ergebnisse der DWA-Umfrage 2015. *Sonderdruck Korrespondenz Abwasser, Abfall*, 63(6).
- Davidovits, J. (2013). Geopolymer Cement a review. *Geopolymer Science and Technics* [Preprint], (0).
- Delgado, K. *et al.*, (2011). Polypropylene with embedded copper metal or copper oxide nanoparticles as a novel plastic antimicrobial agent. *Letters in Applied Microbiology*, 53(1), 50–54.
doi.org/10.1111/j.1472-765X.2011.03069.x
- Ezaka, E. and Anyanwu, C.U., (2011). Chromium (VI) tolerance of bacterial strains isolated from sewage oxidation ditch. *International Journal of Environmental Sciences*, 1(7).
- Fattuhi, N.I. and Hughes, B.P., (1988). The performance of cement paste and concrete subjected to sulphuric acid attack. *Cement and Concrete Research*, 18(4), 545–553.
doi.org/10.1016/0008-8846(88)90047-6
- Gao, X.X. *et al.*, (2013). Behavior of metakaolin-based potassium geopolymers in acidic solutions. *Journal of Non-Crystalline Solids*, 380, 95–102.
doi.org/10.1016/j.jnoncrsol.2013.09.002
- Girardi, F., Vaona, W. and di Maggio, R., (2010). Resistance of different types of concretes to cyclic sulfuric acid and sodium sulfate attack. *Cement and Concrete Composites*, 32(8), 595–602.
doi.org/10.1016/j.cemconcomp.2010.07.002
- Goyns, A.M. and Alexander, M.G., (2014). Performance of various concretes in the Virginia experimental sewer over 20 years. *Calcium aluminates: Proceedings of the International Conference*.
- Grenng, C. *et al.*, (2018). Advances in concrete materials for sewer systems affected by microbial induced concrete corrosion: A review. *Water research*, 134, 341–352.
- Grube, H. and Rechenberg, W., (1989). Durability of concrete structures in acidic water', *Cement and Concrete Research*, 19(5), 783–792.
doi.org/10.1016/0008-8846(89)90049-5
- Hashimoto, S. *et al.*, (2015). Antimicrobial activity of geopolymers ion-exchanged with copper ions. *Ceramics International*, 41(10), 13788–13792.
doi.org/10.1016/j.ceramint.2015.08.061
- Herisson, J. *et al.*, (2017). Influence of the binder on the behaviour of mortars exposed to H₂S in sewer networks: a long-term durability study. *Materials and Structures*, 50(1), 8.
doi.org/10.1617/s11527-016-0919-0
- Hvitved-Jacobsen, T., (2001). Sewer processes: microbial and chemical process engineering of sewer networks. *CRC press*.
- Industry data share (2013). London.
- Jiang, G. *et al.*, (2015). Identification of controlling factors for the initiation of corrosion of fresh concrete sewers. *Water Research*, 80, 30–40.
doi.org/10.1016/j.watres.2015.04.015
- Jiang, G. *et al.*, (2016). Wastewater-enhanced microbial corrosion of concrete sewers. *Environmental science & technology*, 50(15), 8084–8092.
- Kaali, P. *et al.*, (2011). The influence of Ag⁺, Zn²⁺ and Cu²⁺ exchanged zeolite on antimicrobial and long term in vitro stability of medical grade polyether polyurethane. *Express Polymer Letters*, 5(12), 1028–1040.
doi.org/10.3144/expresspolymlett.2011.101
- Kawai, K., Yamaji, S. and SHINMI, T., (2005). Concrete Deterioration Caused by Sulfuric Acid Attack.
- KIM, G.-Y. *et al.*, (2009). Evaluation of properties of concrete using fluosilicate salts and metal (Ni, W) compounds. *Transactions of Nonferrous Metals Society of China*, 19 (SUPPL. 1), s134–s142.
doi.org/10.1016/S1003-6326(10)60261-0
- Kim, H.-S., Lee, S.-H. and Moon, H. Y., (2007). Strength properties and durability aspects of high strength concrete using Korean metakaolin. *Construction and Building Materials*, 21(6), pp. 1229–1237. Available at:
doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2006.05.007
- Lors, C., Hondjuila Miokono, E.D. and Damidot, D., (2017). Interactions between *Halothiobacillus neapolitanus* and mortars: Comparison of the biodeterioration between Portland cement and calcium aluminate cement. *International Biodeterioration & Biodegradation*, 121, 19–25.
doi.org/10.1016/j.ibiod.2017.03.010
- Navarro, C.A., von Bernath, D. and Jerez, C.A., (2013). Heavy Metal Resistance Strategies of Acidophilic Bacteria and Their Acquisition: Importance for Biomining and Bioremediation. *Biological Research*, 46(4), 363–371.
doi.org/10.4067/S0716-97602013000400008

- Negishi, A. *et al.*, (2005). Growth Inhibition by Tungsten in the Sulfur-Oxidizing Bacterium *Acidithiobacillus thiooxidans*. *Bioscience, Biotechnology, and Biochemistry*, 69(11), 2073–2080. doi.org/10.1271/bbb.69.2073
- Nielsen, A.H. *et al.*, (2008). Aerobic and Anaerobic Transformations of Sulfide in a Sewer System-Field Study and Model Simulations. *Water Environment Research*, 80(1), 16–25.
doi.org/10.2175/106143007X184537
- O’Dea, V., (2007). Understanding biogenic sulfide corrosion. *Materials Performance*, 46, 36–39.
- Olmstead, W. and Hamlin, H., (1900). Converting portions of the Los Angeles outfall sewer into a septic tank. *Engineering news*, 44(19), 317–318.
- Orell, A. *et al.*, (2013). Molecular Characterization of Copper and Cadmium Resistance Determinants in the Biomining Thermoacidophilic Archaeon *Sulfolobus metallicus*. *Archaea*, 1–16.
doi.org/10.1155/2013/289236
- Pacheco-Torgal, F. *et al.*, (2015). *Handbook of Alkali-Activated Cements, Mortars and Concretes, Handbook of Alkali-Activated Cements, Mortars and Concretes*. Elsevier.
doi.org/10.1016/C2013-0-16511-7
- Parker, C.D. (1945). The Corrosion Of Concrete. II: The function of Thiobacillus concretivorus (Nov-Spec) in the corrosion of concrete exposed to atmospheres containing hydrogen sulphide. *Australian Journal of Experimental Biology and Medical Science*, 23(2), 91–98.
doi.org/10.1038/icb.1945.14
- Pavlik, V., (1996). Corrosion of hardened cement paste by acetic and nitric acids Part III: Influence of water/cement ratio. *Cement and Concrete Research*, 26(3), 475–490.
[doi.org/10.1016/S0008-8846\(96\)85035](https://doi.org/10.1016/S0008-8846(96)85035)
- Pavlik, V. and Unčik, S., (1997). The rate of corrosion of hardened cement pastes and mortars with additive of silica fume in acids. *Cement and Concrete Research*, 27(11), 1731–1745.
[doi.org/10.1016/S0008-8846\(97\)82702-0](https://doi.org/10.1016/S0008-8846(97)82702-0)
- Pomeroy, R.D. and Parkhurst, J.D., (1978). The Forecasting Of Sulfide Build-Up Rates. SEWERS’. *Eighth International Conference on Water Pollution Research*. Elsevier, 621–628.
doi.org/10.1016/B978-0-08-020902-9.50083-3
- Provis, J.L. and van Deventer, J.S.J., (2009). *Geopolymers, Geopolymers: Structures, Processing, Properties and Industrial Applications*. Woodhead Publishing Limited.
doi.org/10.1533/9781845696382
- Provis, J.L., Palomo, A. and Shi, C., (2015). Advances in understanding alkali-activated materials. *Cement and Concrete Research*, 78, 110–125.
doi.org/10.1016/j.cemconres.2015.04.013
- Roy, D.M., Arjunan, P. and Silsbee, M.R., (2001). Effect of silica fume, metakaolin, and low-calcium fly ash on chemical resistance of concrete. *Cement and Concrete Research*, 31(12), 1809–1813.
[doi.org/10.1016/S0008-8846\(01\)00548-8](https://doi.org/10.1016/S0008-8846(01)00548-8)
- Škvára, F. *et al.*, (2012). A weak alkali bond in (N, K)-A-S-H gels: Evidence from leaching and modeling’, *Ceramics - Silikaty*, 56(4).
- Sobolev, K. and Yeğınobalı, A., (2005). The development of high-strength mortars with improved thermal and acid resistance. *Cement and Concrete Research*, 35(3), 578–583.
doi.org/10.1016/j.cemconres.2004.06.016
- Stokbro Jensen, Henriette. and Aalborg Universitet. Institut for Kemi, M. og. B., (2009). Hydrogen sulfide induced concrete corrosion of sewer networks: Ph. D. dissertation. *Section of Environmental Engineering*, Aalborg University.
- Sun, X. *et al.*, (2015). Impact of fluctuations in gaseous H₂S concentrations on sulfide uptake by sewer concrete: The effect of high H₂S loads’, *Water Research*, 81, 84–91.
doi.org/10.1016/j.watres.2015.05.044
- Ukrainczyk, N., Vogt, O. and Koenders, E.A.B., (2016). Reactive Transport Numerical Model for Durability of Geopolymer Materials’. *Advances in Chemical Engineering and Science*, 06(04), 355–363. Available at: doi.org/10.4236/aces.2016.64036
- Vincke, E., Boon, N. and Verstraete, W., (2001). Analysis of the microbial communities on corroded concrete sewer pipes? A case study. *Applied Microbiology and Biotechnology*, 57(5–6), 776–785.
doi.org/10.1007/s002530100826
- Vollertsen, J. *et al.*, (2008a). Corrosion of concrete sewers-The kinetics of hydrogen sulfide oxidation.
- Wu, L., Hu, C. and Liu, W.V., (2018). The sustainability of concrete in sewer tunnel-A narrative review of acid corrosion in the city of Edmonton, Canada. Sustainability (Switzerland). MDPI.
doi.org/10.3390/su10020517

The Effect of Microbial Acidic Corrosion of Concrete Sewer Pipes

*Mostafa Adresi, Assistant Professor, Civil Engineering Department,
Shahid Rajaei Teacher Training University, Tehran, Iran.*

*Hojat Ali Karami, M.Sc., Student, Civil Engineering Department,
Shahid Rajaei Teacher Training University, Tehran, Iran.*

*Hassan Yousefi, M.Sc., Student, Civil Engineering Department,
Shahid Rajaei Teacher Training University, Tehran, Iran.*

Email: m.adresi@sru.ac.ir

Received: June 2024- Accepted: September 2024

ABSTRACT

Concrete corrosion caused by the activity of microbes is one of the main mechanisms of subsurface infrastructure destruction, causing high economic costs and severe health concerns, especially in corrosive environments such as sewage. The main scope of this work is an overview of the key research advances achieved concerning understanding the mechanisms of microbial corrosion reactions and the development of durable materials. In this regard, the investigation of different solutions that have been tested and presented by scientists in various fields, such as microbiology, mineralogy, materials, and hydrochemistry, is mentioned. For this purpose, the use of anti-bacteriostatic agents has been introduced as an effective tool to limit the growth of microbes on concrete surfaces in aggressive sewage environments. In addition, the results presented that Geopolymer concrete is introduced as highly resistant concrete into acid environments so that they are a possible ecological alternative to traditional cement-based building materials.

Keywords: Concrete Corrosion, Acid Corrosion, Sewer Environments, Geopolymer Concrete, Cement